


MAXI-BUILD 4:1 PRIMER

1.856.4021 / 4024 / 4026

БЫСТРЫЙ 2К ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ СВЕТЛО-СЕРЫЙ (4021) - СЕРЫЙ (4024) – ТЕМНО-СЕРЫЙ (4026)



Грунты-наполнители Maxi-Build 4:1 - ассортимент высоконаполненных 2К грунтов, предназначенных для небольших и панельных ремонтов. Отличительные свойства Maxi-Build 4:1 - непревзойденная вертикальная стабильность, короткая межслойная выдержка, высокая скорость сушки. Грунты Maxi-Build 4:1 легко шлифуются, создают ровное и гладкое покрытие. Maxi-Build 4:1 применяется для окраски широкого ассортимента подложек: оригинальных заводских покрытий, голой стали, предварительно обработанной адгезионным грунтом, полиэфирных шпатлевок. Смешивая 4021, 4024 и 4026 (смотрите раздел оттенки Multigrey) можно получить разный оттенок подложки, что позволяет оптимизировать расход базовых эмалей и процесс ремонта в целом.

ПОДЛОЖКИ

Металлическая деталь, очищенная и отшлифованная (только участки небольшого размера).
Участки голого металла, предварительно обработанные адгезионным грунтом
Полиэфирные шпатлевки, стекловолокно и гелькоут, отшлифованные P280-320
Старое лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии, отшлифованное.

Важно:

В случае, если покрытие неустойчиво к воздействию растворителя, убедитесь, что на поверхности нет повреждений и сколов и наносите наполнитель на всю деталь. **Maxi-Build** не предназначен для использования в качестве изолятора на термопластичных и склонных к отслаиванию покрытиях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность с водой (желательно теплой) и моющим средством. Шлифовать P280-P320. Обезжирить очистителем 3600 или очистителем AQUAMAX®. Для гарантии высокой коррозионной защиты предварительно нанести 1-2 слоя грунта в аэрозоли 1.880.2000 / 2006.

	НАПОЛНИТЕЛЬ	
	ОБЪЕМ	ВЕС
MAXI-BUILD 4:1	4	100
ОТВЕРД. 4000/6000/8000	1	15
РАЗБАВИТЕЛЬ	1*	13,5
	* Важно: допускается добавлять до 1.5	
ВЯЗКОСТЬ DIN4, 20°C	32-38 секунд (4:1:1)	
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ	30 минут при 20°C	




MAXI-BUILD 4:1 PRIMER

1-856-4021 / 4024 / 4026

ОТВЕРДИТЕЛИ - РАЗБАВИТЕЛИ

ОТВЕРДИТЕЛИ	4000	Медленный	Ремонт при температуре > 25°C
	6000	Быстрый	Ремонт при температуре < 25°C.
	8000	Экстра быстрый	Локальный ремонт при темп. < 25°C.
РАЗБАВИТЕЛИ	2720 4320	Медленный	Все ремонты при темп. > 30°C
	2710 4310	Стандартный	Ремонты при темп. 20°C - 30°C
	2705 4305	Быстрый	Локальный ремонт при темп. < 25°C





НАНЕСЕНИЕ

Краскораспылитель	ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ	
	Обычный	HVLP
Сопло (мм)	1.8 - 1.9	1.8 - 1.9
Давление (бар)	Смотрите рекомендации производителя	
Количество слоев	3 полных слоя	
Межслойная выдержка	До матовения – обычно 3-5 минут	
Рекомендуемая толщина	120-150 мкм	
Максимальная толщина	150-200 мкм	



СУШКА

	ВОЗДУШНАЯ 20°C	ГОРЯЧАЯ 60°C (на металле)
Готов к шлифовке (120 мкм)		
8000 Отвердитель	1.5 часа	15 минут
6000 Отвердитель	2.5 часа	20 минут
4000 Отвердитель	3 часа	30 минут
ИК Сушка		
Выдержка перед сушкой	5 мин	
Средние волны	Время сушки 10-15 минут в зависимости от оборудования. Следуйте рекомендациям производителя	
От лампы до детали	Расстояние от лампы до детали 70-100 см.	



Убедитесь, что грунт **Maxi-Build 4:1** остыл и полностью отвержден перед тем, как приступить к шлифованию. Это позволит избежать усадки и абсорбции (впитывания) следующих покрытий.

Важно:

MAXI-BUILD 4:1 PRIMER

1.856.4021 / 4024 / 4026

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Весовые пропорции 4 : 1 : 1

Веса в граммах, по нарастанию. Не обнулять показания весов

Объем	0.25 л	0.33 л	0.50 л	0.66 л	1.00 л
4021 / 4024 / 4026	278	371	557	742	1114
Отвердитель 4000/6000/8000	320	426	640	852	1280
Разбавитель 27XX 43XX	359	478	718	956	1435

281

ОТТЕНКИ MULTIGREY 4021 / 4024 / 4026

% СМЕШ. ПО ВЕСУ	M1	M3	M4	M5	M6
4021 Белый	100	75	--	--	--
4024 Серый	--	25	100	45	--
4026 Темно-сер.	--	--	--	55	100

MultiGrey оттенок выбирается в зависимости от цвета базового покрытия. Рекомендации по выбору оттенка (подложки) смотрите в программе PAINTMANAGER. После выбора корректного оттенка MultiGrey используйте таблицу выше. Оттенки MultiGrey M1, M4 и M6 доступны уже из банок. Оттенок MultiGrey 3 смешивается с применением 4021/4024 как указано выше. Оттенок MultiGrey 5 смешивается с применением 4024/4026 как указано выше. **Добавление отвердителей и разбавителей осуществляется на основании пропорции, указанной выше.**

ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ

Повторное нанесение возможно после сушки и шлифовки.

ШЛИФОВАНИЕ

По-сухому	Акриловая эмаль - P360 или меньше	Базовая – P400 или меньше
По-мокрому	Акриловая эмаль – P600 или меньше	Базовая – P800 или меньше

MAXI-BUILD 4:1 PRIMER

1.856.4021 / 4024 / 4026

ВЕРСИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА МИКС-МАШИНЕ

Грунт Maxi-Build 4024 Серый может храниться на микс-машине в предразбавленной версии. Разбавитель добавляется в банку с грунтом, далее грунт перемешивается в микс-машине. Подобная система, в совокупности с тем, что серый цвет (M4) наиболее часто используемый оттенок MultiGrey, позволяет значительно сэкономить время на подготовке продукта – необходимо только добавить отвердитель в смесь, в пропорции 5:1.

1. Тщательно перемешать грунт 1.856.4024 Maxi-Build 4:1, поставляемый в таре 2 литра
2. Добавить 0.5 л. одного из рекомендуемых выше разбавителей MaxMeyer.
(Банка объемом 2 л. позволяет добавить разбавитель)
3. Тщательно перемешать полученную смесь до получения однородной массы;
4. Надеть на банку крышку для смесительной установки;
5. Поставить банку на полку микс-машины и перемешивать полученную смесь в течение 5 минут
6. Перемешивать не менее двух раз в день, в идеале непосредственно перед применением; Не оставлять предразбавленную версию грунта на период свыше 2 недель без перемешивания

Пропорция смешивания для приготовления смеси из предразбавленной версии:

	По объему	По весу
Предразбавл. версия Maxi-Build 4:1	5	100 г
Отвердители (см. стр. 2)	1	13 г

- пропорция предразбавленной версии доступна PAINTMANAGER®.

- предразбавленная версия Maxi-Build 4024 HE смешивается с 4021/4026 для создания оттенков MultiGrey



НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

На грунт MAXI-BUILD 4:1 наносятся базовые эмали MAXICAR®, акриловые эмали DURALIT® и UHS DURALIT EXTRA, а также базовые эмали AQUAMAX® и AQUAMAX Extra.

Если грунтованное покрытие не было перекрыто базовой / акриловой эмалью в течение 2 дней после окончания шлифовки, грунт должен быть отшлифован повторно перед нанесением отделочного покрытия.

ОКРАСКА ГИБКИХ ПОДЛОЖЕК

Грунт MAXI-BUILD 4:1 может наноситься на тщательно очищенные и грунтованные пластиковые детали (детали необходимо грунтовать 1K грунтом по пластику 1.823.1500). Необходимо добавить 20% пластификатора 1.975.1208 в грунт MAXI-BUILD перед добавлением отвердителя и разбавителя.



MAXI-BUILD 4:1 PRIMER

1.856.4021/4024/4026

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объем упаковки	1.856.4021/4024/4026 - 1 литр	1.856.4024 – 2 литра
Хранение	Хранить в прохладном месте, вдали от источников тепла	
Теоритический расход	4.0 м ² /л готовой смеси, при толщине сухой пленки 100 мкм	



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта целевому назначению является обязанностью пользователя. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS) на официальном сайте www.maxmeyer.com



Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж

Тел: +7-495-213-3107, Fax: +7-495-213-3107

MaxMeyer® и эмблема MaxMeyer - торговые марки PPG industries Ohio, Inc.. принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2019 PPG Industries. Все права защищены.

