TOPFILLER HS 1.856.3011
СЕРЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

2K Акриловый наполнитель с высоким сухим остатком - Серый

Topfiller 3011 – толстослойный 2K акриловый грунт-наполнитель. В дополнение к исключительным наполняющим свойствам обладает высокой скоростью высыхания, легкой шлифовкой и отличной вертикальной устойчивостью. Удобен для использования при панельном или точечном ремонте.
Topfiller 3011 – это универсальная подложка. Может использоваться в HS или MS системах, а также в качестве не шлифуемого выравнивателя или колеруемого изолятора (при правильном разбавлении).

Подложки

Голый металл, отшлифованный и очищенный (только небольшие зоны)
Полиэфирные шпатлевки и стекловолокно, отшлифованные абразивом P150-180
Старые ЛКП в хорошем состоянии, отшлифованные.

Важно:

Topfiller 3011 может использоваться как изолятор на термопластичных и растворимых финишных покрытиях. Проведите сольвент-тест на небольшой области с помощью 2K разбавителя. Если происходят реакции и набухание поверхности, следует удалить ЛКП до голого металла. В противном случае используйте **Topfiller 3011** как изолятор (2-3 слоя). Избегайте протиров при шлифовании **Topfiller 3011** на таких подложках. Наносите грунт на весь элемент. Избегайте использования ИК или печной сушки на термопластичных покрытиях.

Подготовка



Очистите поверхность моющим средством и водой (рекомендуется теплая вода).
Отшлифуйте абразивом P150-180. Очистите с помощью antisilicon Degreaser 3600 или AQUAMAX® Precleaner. Чтобы гарантировать максимальную антикоррозионную стойкость на голом металле, нанесите etch primer.

	HS наполнитель		MS выравниватель		Не шлифуемый колеруемый грунт
	По объему	По весу	По объему	По весу	По объему
HS FILLER 3011	5	1000	5	1000	1
Отвердитель	1	130	1	130	1
Разбавитель	0.75	90	1.25	150	1
Duralit Car	-	-	-	-	1
Вязкость DIN4, 20°C	30-35"		20-25"		16-17"
Время жизни	45 минут при 20°C		1 час при 20°C		1 час при 20°C

Важно:

Эластик добавка	AD1208	10-30%
См. техническую документацию		414V

TOPFILLER HS 1.856.3011
СЕРЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

Отвердители - Разбавители

Отвердитель	6000		Быстрый	Частичный и точечный ремонт при t°C >25
	8000		Экстра быстрый	Частичный ремонт при t°C < 25 и точечный ремонт при t°C > 25
	9000		Супер быстрый	Точечный ремонт при t°C < 25
Разбавители	4305	2505	Быстрый	Точечный ремонт
	4310	2510	Нормальный	Частичный ремонт при t°C < 25
	4320	2520	Медленный	Полный ремонт при t°C > 25
	4280		Ускоритель	Для лучшего результата при t°C < 20°C

Нанесение

Варианты	Шлифуемый		Не шлифуемый
Краскопульт	*Обычный*	*Высокий коэфф*	*Обычный*
Дюза (мм)	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	1.3-1.4
Давление на пистолете (bar)	2	0.7	2
Количество слоев	2 - 3		1 - 2
Предполагаемия толщина	150-200 мкм		15 - 25 мкм
Максимальная толщина	300 мкм		40 мкм

Сушка

Воздушная сушка	
Выдержка между слоями	5-10 минут
Шлифовка (100 мкм, 20°C)	после 4-5 часов
Шлифовка (больше 100 мкм)	после ночной сушки
Ускоренная сушка	
Выдержка перед сушкой	5-10 минут
Печная сушка	20-30 минут при 60ºC
ИК-сушка	
Средние волны	15 минут
Короткие волны	10 минут
Не шлифуемый вариант	
Выдержка	30 минут - 12 часов

Перекрашивание

В течении 12 часов после нанесения (в не шлифуемой версии)

TOPFILLER HS 1.856.3011
СЕРЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

Шлифовка

Сухая	P240-280 + P320-400 + Scotch-Brite Fine
Влажная	P600 + P800

Следующее покрытие

MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, AQUAMAX BASECOAT

Технические данные

Плотность 1,615.
Содержание летучих органических соединений 440 г/л

Упаковка	1 и 2.5 л
Хранение	Хранить в сухом проветриваемом месте, беречь от нагрева
Теоретическая укрывистость	4,4 кв.м./л готового продукта, при толщине 100 мкм

Здоровье и безопасность

Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут быть использованы в других целях.
Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас современных научных и технических знаниях, и это ответственность пользователя, чтобы предпринять все необходимые шаги для того, чтобы проверить и обеспечить пригодность продукта для использования по целевому назначению. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь на официальный сайт **www.maxmeyer.com**

Для получения дополнительной информации:
ООО “ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж
Тел: +7-495-213-3107, Fax: +7-495-213-3107

MaxMeyer® и эмблема MaxMeyer - торговые марки **Для** PPG industries Ohio, Inc.. принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2017 PPG Industries. Все права защищены.