1К АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ *1.823.1500*
1К ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ В АЭРОЗОЛИ *1.880.1600*
1К ГРУНТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВ *1.823.1350*

1К ГРУНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ

1К адгезионный грунт для пластиков – 1К грунт для окраски всех пластиков, за исключением PC, ABS и PUR. Может использоваться для большинства необработанных заводских пластиков, используемых в автомобильной промышленности.
1К грунт для пластиков в аэрозоли – продукт, аналогичный 1.823.1500. Поставляется в практичном аэрозольном баллончике. Использование данного продукта позволит экономить средства для промывки краскопульта, времени и денег.
1К грунт для чувствительных пластиков – 1К адгезионный грунт для окраски пластиков, чувствительных к органическим разбавителям («сольвенту»): PC, ABS и PUR.

Подложки



Оптимизирован для использования на автомобильных пластиках.

ВАЖНО:

Использование грунта не требуется при окраске стекловолокна и гель-коата. Для массовой окраски в промышленных масштабах обратитесь с службу поддержки MaxMeyer за инструкциями для конкретного вида пластика.

Подготовка

Тщательно очистите поверхность теплой водой и моющим средством. Промыть и высушить. Протереть с помощью салфетки и очистителем 1.931.4000
Продукт готов к использованию:
Хорошо перемешать перед использованием.
В аэрозоли:
Энергично встряхнуть баллон перед использованием. Продукт готов к нанесению.

1K АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ *1.823.1500*
1K ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ В АЭРОЗОЛИ *1.880.1600*
1K ГРУНТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВ *1.823.1350*

Нанесение

Грунт по пластику	1.823.1500	1.823.1350
Дюза	1.3-1.4	1.3-1.4
Давление	См. рекомендации производителя краскопульта	См. рекомендации производителя краскопульта
Количество слоев	2 (легких)	2 (средних / легких)
Рекомендованная толщина	3 - 7 мкм	15 - 25 мкм
Максимальная толщина	10 мкм	30 мкм

В аэрозоли

Вручную, на расстоянии 15-20 см от поверхности подложки

Количество слоев	2
Рекомендованная толщина	3 - 7 мкм
Максимальная толщина	10 мкм

Сушка

	1.823.1500 / 1.880.1600	1.823.1350
Воздушная	5-10 мин	5 - 10 мин
Выдержка между слоями	Через 30 минут	Через 60 минут
Перед нанесением грунта/эмали	Макс. 4 часа	Макс. 4 часа

Перекрашивание

До 4 часов без необходимости шлифовки.

Шлифование

Не требуется. При необходимости можно отшлифовать, используя Scotch-Brite Fine и повторно перекрыть тем же составом.

1K АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ *1.823.1500*
1K ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ В АЭРОЗОЛИ *1.880.1600*
1K ГРУНТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВ *1.823.1350*

Следующее покрытие

Все 2K грунты, 2K финишные эмали и финишные покрытия на водной основе MaxMeyer.

Технические данные и упаковка

Упаковка	1 Л и 400 мл аэрозоль
Хранение	Хранить в сухом проветриваемом месте, беречь от нагрева.
Теоретическая укрывистость	8,2 кв.м./л готового продукта, при толщине 5 мкм

Информация ЛОС

1K Грунт в аэрозоли 1.880.1600

Предельное значение ЕС для данного продукта (категория продукта: IIB.e) в готовой к использованию форме - макс.
840 г / л ЛОС. Содержание ЛОС этого продукта в готовой к использованию форме - макс. 840 г /л.

1K Адгезионный грунт для пластиков 1.823.1500 / 1K Адгезионный грунт для чувствительных пластиков 1.823.1350

Эти продукты выходят за рамки Директивы ЕС 2004/42 и поэтому не имеют классификации категорий продукции ЛОС.
Эти продукты только для профессионального использования.

Здоровье и безопасность

Данные продукты предназначены для промышленного использования и не могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас современных научных и технических знаниях, и это ответственность пользователя, чтобы предпринять все необходимые шаги для того, чтобы проверить и обеспечить пригодность продукта для использования по целевому назначению. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь на официальный сайт www.maxmeyer.com

получения дополнительной информации:
ООО “ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж
Тел: +7-495-213-3107, Fax: +7-495-213-3107

MaxMeyer® и эмблема MaxMeyer - торговые марки **Для** PPG industries Ohio, Inc.. принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2017 PPG Industries. Все права защищены.