



MaxMeyer

493V

28.9.2007

Číry lak UHS Clear 0950 1.360.0950

PRODUKT	POPIS
1.360.0950	HP Číry lak Ultra High Solid (s ultra vysokým obsahom sušiny)
1.954.2870	HS tužidlo rýchle
1.911.2510	Riedidlo normálne
1.911.2520	Riedidlo pomalé
1.921.6050	Riedidlo - katalyzátor
1.975.2341	Antisilikón
1.975.5500	Štruktúrovač jemný
1.975.5501	Štruktúrovač hrubý
1.977.5502	Zmatňujúca báza

POPIS PRODUKTU

HP číry lak UHS 0950 je 2K číry lak s vysokým obsahom sušiny a s veľmi nízkym obsahom prchavých látok a bol špeciálne vyvinutý tak, aby spĺňal legislatívne nariadenia EÚ v oblasti emisií voľne prchavých látok.

HP UHS 0950 sa môže použiť na lokálne opravy, opravy celých dielov alebo celolaky v 2-3 krokoch, aby sa dosiahli najlepšie výsledky vo vzhľade a trvanlivosti. Odporúčame maximálne 3 diely.

HP číry lak UHS 0950 ponúka vysoký obsah sušiny, rýchle schnutie, odolný, tvrdý a vysoko lesklý povrch a je vhodný na rôzne typy opráv.

SUBSTRÁTY / PRÍPRAVA



Báza AquaMax:

Pred aplikáciou číreho laku nechajte **AquaMax** dôkladne vyschnúť.

Pred nanášaním číreho laku dôkladne očistite povrch antistatickou utierkou.



SPRACOVANIE

POMER MIEŠANIA

Číry lak UHS UHS 0950	300 dielov
HS tužidlo	100 dielov
Riedidlo	60 dielov

Ako u všetkých materiálov s vysokým obsahom sušiny, aplikácia pri nižších teplotách môže spôsobiť problémy s absorpciou. Preto sa odporúča aplikácia pri teplote 15°C a vyššej.

VÝBER TUŽIDLA A RIEDIDLA

1.954.2870 Rýchle lokálne opravy a opravy celých dielov pri teplote pod 25°C

UPOZORNENIE! Nepoužívajte iné tužidlá

1.911.2510	Normálne	15 minút pri 60°C
1.911.2520	Pomalé	15 minút pri 60°C, >30°C
1.921.6050	Riedidlo - katalyzátor	10 minút pri 60°C

ADITÍVA

Pozri informácie v príslušnom technickom liste č.:

AD2341	Antisilikón	Ďalšie informácie nájdete v tech. liste č. 411V
1.975.5500/1	Štruktúrovač	Ďalšie informácie nájdete v tomto tech. liste
1.977.5502	Zmatňujúca báza	Ďalšie informácie nájdete v tomto tech. liste

Viskozita DIN4 pri 20°C:

18-20 s

Doba spracovateľnosti pri 20°C:

s 1.911.2510/2520	35-40 minút pri 20° C
s 1.921.6050	25-30 minút pri 20° C

Nastavenie striekacej pištole:

striekacie pištole vyhovujúce novým nariadeniam

Dýza pištole s horným plnením: 1,2-1,5 mm

Tlak: podľa odporúčaní výrobcu


Počet vrstiev: 1 stredná + 1 úplná alebo 2 úplné

Hrúbka suchej vrstvy: 45-60 mikrónov

Technický list

POSTUP



	Jednokroková aplikácia: Naneste 1 strednú a ihneď 1 úplnú vrstvu. Pred aplikáciou druhej vrstvy musí byť prvá vrstva nanesená po celej ploche opravovaného dielu. Pokiaľ aplikujete na menej ako 3 diely, odvetrávajte medzi vrstvami 2-3 minúty. Pokiaľ aplikujete na viac ako 3 diely, nie je odvetrávanie potrebné.						
	Dvojkroková aplikácia: Naneste 2 samostatné úplné vrstvy, medzi vrstvami odvetrávajte 5 minút. NENANÁŠAJTE viac číreho laku ako sa uvádza. Odporúčaná hrúbka vrstvy je ľahko dosiahnuteľná.						
	SUŠENIE <table><tr><td>Sušenie v boxe</td><td>s riedidlom 2510/2520 s katalyzátorom 6050</td><td>15 minút pri 60° C 10 minút pri 60° C</td></tr><tr><td>Odvetrávanie pred sušením v boxe:</td><td></td><td>0-5 minút</td></tr></table>	Sušenie v boxe	s riedidlom 2510/2520 s katalyzátorom 6050	15 minút pri 60° C 10 minút pri 60° C	Odvetrávanie pred sušením v boxe:		0-5 minút
Sušenie v boxe	s riedidlom 2510/2520 s katalyzátorom 6050	15 minút pri 60° C 10 minút pri 60° C					
Odvetrávanie pred sušením v boxe:		0-5 minút					
	Sušenie infražiaričom: Stredné vlny Krátke vlny Sušenie na vzduchu pri 20° C: <table><tr><td></td><td>15 minút 10 minút</td></tr><tr><td></td><td>12 hodín</td></tr></table>		15 minút 10 minút		12 hodín		
	15 minút 10 minút						
	12 hodín						
TECHNICKÉ ÚDAJE							
	Balenie: 1 liter Skladovanie: skladujte na chladných a suchých miestach bez priameho zdroja tepla Teoretické pokrytie: 10,2 m²/l zmesi (RFU) pri hrúbke vrstvy 50 mikrónov						
PRELAKOVANIE							
	Prelakovateľný po prebrúsení.						



V prípade, že sa vyžaduje špecifická hmotnosť zmesi, odporúčame hmotnostné miešanie s využitím nižšie uvedenej tabuľky.

Hmotnosti v nasledovnej tabuľke sú kumulatívne. **Nekalibrujte** váhy medzi vážením jednotlivých zložiek.

Požadované množstvo zmesi (RFU) laku (Litre)	Hmotnosť	Hmotnosť	Hmotnosť
	1.360.0950	1.954.2870	1.911.2510
			1.911.2520
			1.921.6050
0,10 L	65 g	88 g	99 g
0,20 L	129 g	175 g	199 g
0,25 L	161 g	219 g	249 g
0,33 L	213 g	289 g	328 g
0,50 L	323 g	438 g	497 g
0,75 L	484 g	656 g	746 g
1,0 L	645 g	875 g	994 g
1,5 L	968 g	1312 g	1492 g
2,0 L	1291 g	1750 g	1989 g
2,5 L	1613 g	2187 g	2486 g

POMERY PRE MATNÝ, ŠTRUKTÚROVANÝ A PRUŽNÝ POVRCH

Redukovať lesk číreho laku UHS 0950 môžete zmatňujúcou bázou **1.977.5502**. Pre získanie štruktúrovaného povrchu použite **1.975.5500** a **1.975.5501**.

Nižšie uvedená tabuľka uvádza **HMOTNOSTNÉ POMERY NA 1 L ZMESI** rôznych variantov vzhľadu povrchu.

Hmotnosti v nasledovnej tabuľke sú kumulatívne. **Nekalibrujte** váhy medzi vážením jednotlivých zložiek.

Substrát	Vzhľad	Číry lak	Zmatňujúca báza	Jemne štrukt.	Hrubo štrukt.	UHS tužidlo	Riedidlo
		0950	5502	5500	5501		
Pevný	Saténový	481g	724g	-	-	899g	987g
	Matný	386g	776g	-	-	916g	987g
	Jemne štrukt.	286g	-	641g	-	745g	965g
	Hrubo štrukt.	392g	-	-	708g	850g	971g

Pozn. Neaplikujte **1.921.6050** na matné alebo štruktúrované povrchy.



VOC INFORMÁCIE

Limit koncentrácie prchavých organických látok podľa predpisov EÚ pre tento produkt (produkt kategórie: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je maximálne 420 g/l. Obsah prchavých látok produktu vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g/l. V závislosti na zvolenom spôsobe použitia môže byť aktuálna koncentrácia prchavých látok prostriedku pripraveného na použitie nižšia ako je predpísané smernicou EÚ.

UPOZORNENIE!

Kombinácia vyššie uvedených produktov s **1.977.5502**, **1.975.5500**, **1.975.5501** alebo **1.975.1208** vytvorí povrch so špeciálnymi vlastnosťami, ktoré sú definované v nariadeniach EÚ.

Tieto špecifické kombinácie majú limit koncentrácie prchavých organických látok podľa predpisov EÚ pre tento produkt (produkt kategórie: IIB.e) vo forme pripravenej na použitie maximálne 840 g/l.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Tieto produkty sú určené iba na profesionálne použitie a nesmú sa používať na iné účely ako na ktoré sú určené. Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na súčasnej úrovni dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov a užívateľ zodpovedá za vykonanie všetkých nevyhnutných opatrení na zaistenie vhodnosti produktu pre plánovaný účel použitia. Pre viac informácií o ochrane zdravia a bezpečnosti si prečítajte bezpečnostný list, ktorý je dostupný tiež na stránke:

http://www.ppg.com/MaxMeyer_MSDS.

**MaxMeyer****C A R R E F I N I S H**

PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

