



MaxMeyer

253V

2008-10-09

HP základové plniče mokrý do mokrého 2K akrylové plniče pre vysokú produktivitu 1.841.8001 Biely 1.841.8006 Tmavosivý

PRODUKT	POPIS
1.841.8001	HP plnič Multigrey mokrý do mokrého – Biely
1.841.8006	HP plnič Multigrey mokrý do mokrého – Tmavosivý
1.954.4000	MS tužidlo – pomalé
1.954.6000	MS tužidlo - rýchle
1.954.8000	MS tužidlo - extra rýchle
1.911.4310	Univerzálne riedidlo - normálne
1.911.4320	Univerzálne riedidlo - pomalé
1.911.2510	Prémiové riedidlo - normálne
1.911.2520	Prémiové riedidlo - pomalé

POPIS PRODUKTU

HP plniče mokrý do mokrého sú rýchloschnúce 2K akrylové základové plniče vyvinuté pre použitie ako podklad pod vodou riediteľné farebné bázy systému AquaMax a vrchné krycie laky systému UHS Duralit Extra tak, aby poskytovali excelentný vzhľad a priľnavosť na širokom rade rôznych substrátov.

Tieto plniče typu mokrý do mokrého umožňujú veľmi rýchly proces opravy, najmä v prípade lakovania nových dielov. Sú k dispozícii v dvoch farbách; 8001 - Biely a 8006 – Tmavosivý. Tieto dva produkty môžu byť navzájom miešané tak, aby vytvorili škálu sivých odtieňov Multigrey.

To umožňuje v rámci procesu opravy dosiahnuť významnú úsporu času a materiálu. HP plniče mokrý do mokrého redukujú celkový čas opravy v rámci všetkých aplikačných postupov.

SUBSTRÁTY / PRÍPRAVA



HP plniče mokrý do mokrého by mali byť aplikované len na:

Originálne lakované povrchy v dobrom stave, po prebrúsení. Aby sa s týmito materiálmi dosiahli tie najlepšie výsledky, je dobrá príprava povrchu substrátu nevyhnutná.

Hliníkové a ocelové povrchy základované reaktívnym základom.

Nové diely s dobrou a kvalitnou elektroforézou, po ľahkom prebrúsení – zmatovanie pomocou ScotchBrite™ a po očistení.


Na dôkladne pripravené tuhé plastové substráty je možné plnič nanášať priamo.

Očistite povrch teplou vodou a saponátovým prostriedkom. Pred lakovaním očistite pomocou predčističa AquaMax Precleaner. Holé kovy musia byť odmastené použitím antislíkonového odmasťovača Degreaser 3600.



Informácie o produkte

PROCES

**POMER MIEŠANIA**

Plnič
Tužidlo
Riedidlo

Objemovo:

1000 dielov
250 dielov
300 dielov

Hmotnostne:

1000 g
160 g
188 g

Viskozita pri 20 °C:

22 - 28 sekúnd

Doba spracovateľnosti:

30 - 45

VÝBER TUŽIDLA A RIEDIDLA**TUŽIDLÁ**

1.954.4000 Pomalé
1.954.6000 Rýchle
1.954.8000 Super rýchle

Pre opravy nad 25 °C.

Pre opravy v rozmedzí 18 °C a 25 °C

Pre opravy do 18 °C

RIEDIDLÁ

1.911.4310 alebo 1.911.2510 Normálne
1.911.4320 alebo 1.911.2520 Pomalé

Opravy dielov > 25 °C, celolaky <25 °C

Celolaky nad 25 °C

SPRIEVODCA APLIKÁCIOU

**Nastavenie striekacej pištole:****Konvenčné alebo VOC vyhovujúce pištole**

Tryska – vrchné gravitačné plnenie:

1,4-1,6 mm

Tlak na pištoľ:

2 bary – alebo podľa odporúčenia výrobcu

Počet vrstiev:

1 plná vrstva alebo 1 dvojité vrstva


Odporúčaná hrúbka vrstvy:

25 - 35 µm

Maximálna hrúbka vrstvy:

35 µm

ČASY SUŠENIA

**Sušenie na vzduchu pri 20 °C:**

Odvetrávanie medzi vrstvami:

Nie

Odvetrávanie pred aplikáciou vrchného laku: 15 - 20 minút

Brúsiteľný (pri hrúbke 25 µm):

2 - 3 hodiny

Dôležitá poznámka: Pred prelakovaním sa uistite, že HP plnič mokrý do mokrého je úplne odvetraný, aby ste sa vyhli možnému presiaknutiu a vyzrážaniu plniča na povrchu vrchného krycieho laku.

PRELAKOVATEĽNOSŤ

HP plnič mokrý do mokrého môže byť priamo prelakovaný akoukoľvek vodou riediteľnou bázou systému Aquamax alebo vrchným krycím lakom systému UHS Duralit Extra



TECHNICKÉ ÚDAJE

**Balenie:** 1 l a 3 l**Skladovanie:** skladujte na chladnom a suchom mieste ďaleko od zdrojov tepla**Teoretická výdatnosť:** 5,8 m²/l zmesi pripravenej na použitie pri hrúbke vrstvy 25 mikrónov.

POMERY PRE MIEŠANIE ODTIEŇOV MULTIGRAY

	M1	M3	M4	M5	M6
1.841.8001	100	93	87	52	0
1.841.8006	0	7	13	48	100

Poznámka: Pomery miešania sú uvedené v hmotnostných percentách.
Takto namiešanú zmes pred aplikáciou aktivujte a riedte bežným spôsobom.

VOC INFORMÁCIE

Limit koncentrácie prchavých organických látok v ovzduší podľa predpisov EÚ pre tento produkt (produkt kategórie :IIB.c) vo forme pripravenej na použitie je maximálne 540 g/l. Koncentrácia prchavých látok v ovzduší obsiahnutých v tomto produkte vo forme pripravenej na použitie je max. 540 g/l. V závislosti od zvoleného spôsobu použitia môže byť aktuálna koncentrácia prchavých látok prostriedku pripraveného na použitie nižšia, než je predpísané smernicou EÚ.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Tieto produkty sú určené len na profesionálne použitie a nesmú byť používané na iné účely, ako na ktoré sú určené. Informácie uvedené v tomto Technickom liste sú založené na súčasnej úrovni dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov a užívateľ zodpovedá za dodržanie všetkých potrebných opatrení na zaistenie vhodnosti produktu pre plánovaný účel použitia. Ak chcete vedieť viac informácií o ochrane zdravia a bezpečnosti, prečítajte si Bezpečnostný list, ktorý je dostupný aj na stránke:

<http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/>

**MaxMeyer****CAR REFINISH**PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)

Ul. Borycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

Dovozca:

V prípade ďalších informácií sa obráťte na:
JL spol. s r. o.

Dvojkřížna 5,

82107 Bratislava

Slovenská republika

Tel: 00 421 2 402 04 114

Fax: 00 421 2 402 04 115

