MaxMeyer 486V

2008-07-24

Technical Data Sheet

1.912.5410 Prestrekové Riedidlo – Aerosól 5410

Produkt	Popis
1.912.5410	Prestrekové Riedidlo – Aerosól 5410

POPIS PRODUKTU

Fade Out Thinner 5410 v aerosólovom prevedení ponúka jednoduchý a ľahký spôsob opráv "do prestreku" určený najmä pre použitie v kombinácii s UHS systémami. Napokon môže byť použitý i s inými UHS produktmi, ktoré nevyhovujú legislatíve obsahom VOC.

Je ľahko aplikovateľný a má skvelé zmáčacie postrekové vlastnosti dávajúce pri opravách metódou "do prestreku" vysokú úroveň lesku a kvality povrchu vrchného laku. Pre ľahké použitie je dodávaný v aerosólovom prevedení.

PRÍPRAVA




- Postarajte sa, aby boli poškodené diely dôkladne očistené.
- Prebrúste opravované plochy brúsnym papierom P800 (za mokra) a P400 (za sucha) alebo jemnejším (rozhodne nie hrubším).
- Okolitú plochu dielu prebrúste (plochy budú plynule prechádzať) šedým Ultrafine Scotchbrite.
- Opravovanú plochu pripravte na lakovanie dôkladným odmastením a očistením antistatickou utierkou.
- Pokiaľ ide o prekrytie veľkej plochy napr. blatník smerom do dverí, je často jednoduchšie dočasne odkryť diel, ktorý bude "prístrekovaný".
- Opravu prevádzajte obvyklým spôsobom.
- Odstráňte dočasné maskovanie a prerušovaným striekaním roztiahnite vrstvu do prechodnej plochy tak, aby prerušované striekanie zanechalo jemnú prestrekovú hranu.

POKYNY PRE POUŽITIE

HS ČÍRE LAKY – POSTUP PRI OPRAVÁCH "DO PRESTREKU"

- Predchádzajúcu bežnú aplikáciu zakončite tak, že s pištoľou oblúkovým pohybom opustíte diel zanechávajúc v mieste, kde bude prevádzaný prestrek, jemný suchý kraj prechádzajúci dostratena.
- Aplikujte aerosólové prestrekové riedidlo v ľahkej vrstve tak, aby okraj číreho laku splynul. NENANÁŠAJTE v ťažkej vrstve.
- Nechajte vrstvu filmu dôkladne vyschnúť.
- Plochu prestreku ľahko preleštite leštiacou pastou (SPP1001), ale dávajte pozor na to, aby ste sa nepreleštili až na farbu. Nakoniec preleštite politúrou.



VRCHNÉ UNILAKY PREMIUM UHS DURALIT - POSTUP PRI OPRAVÁCH "DO PRESTREKU"

- Predchádzajúcu bežnú aplikáciu zakončite tak, že s pištoľou oblúkovým pohybom opustíte diel zanechávajúc v mieste, kde bude vykonávaný prestrek, jemný suchý kraj prechádzajúci dostratena.
- Naneste vrstvu číreho laku cez okraj farby. Použite pre číry lak rovnaké tužidlo, aké ste použili pre UHS unilak. Predchádzajúcu bežnú aplikáciu zakončite tak, že s pištoľou oblúkovým pohybom opustíte diel zanechávajúc v mieste prestreku jemný suchý prestriekaný okraj prechádzajúci dostratena.
- Aplikujte aerosólové prestrekové riedidlo v ľahkej vrstve tak, aby okraj číreho laku splynul.
- Nechajte vrstvu filmu dôkladne vyschnúť.
- Plochu prestreku ľahko preleštite leštiacou pastou (SPP1001), ale dávajte pozor na to, aby ste sa nepreleštili až na farbu.
- Nakoniec preleštite politúrou.

TECHNICKÉ DÁTA



Balenie	400 ml aerosólový sprej
Skladovanie	skladujte na chladných, suchých miestach bez priameho zdroja tepla

VOC INFORMÁCIE

Limit koncentrácie organických prchavých látok podľa predpisov Európskej únie pre tento produkt (produkt kategórie: IIB. e) v zmesi pripravenej na použitie je max. 840 g/l.
Obsah organických prchavých látok v zmesi pripravenej na použitie je u tohto produktu max. 840 g/l.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Tieto produkty sú určené len na profesionálne použitie a nesmú byť používané na iné účely, ako na ktoré sú určené. Informácie uvedené v tomto Technickom liste sú založené na súčasnej úrovni dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov a užívateľ zodpovedá za dodržanie všetkých potrebných opatrení na zaistenie vhodnosti produktu pre plánovaný účel použitia. Ak chcete vedieť viac informácií o ochrane zdravia a bezpečnosti, prečítajte si Bezpečnostný list, ktorý je dostupný aj na stránke:
http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england

MaxMeyer CAR REFINISH

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13

Dovozce:
O dalsi informace se laskave obratte na:
JL spol. s r. o.

Dvojkrížna 5,
82107 Bratislava
Slovenská republika
Tel: 00 421 2 402 04 114
Fax: 00 421 2 402 04 115

Technical Data Sheet