



MaxMeyer

489V

2008-04-11

Štrukturačné Prísady

Jemný Štruktúrovač 1.975.5500


Hrubý Štruktúrovač 1.975.5501

PRODUKT	POPIS
1.975.5500	Jemný štrukturovač
1.975.5501	Hrubý štrukturovač

POPIS PRODUKTU

Štruktúrovacie aditíva umožňujú dosiahnuť efekt nižšieho lesku štruktúrovaného povrchu, ak sú primiešané do lakov UHS Duralit Extra a UHS Clear 0330.

MIEŠACIE POMERY



UHS DURALIT EXTRA OR 1.360.0330	vrchný lak	5500 jemný štruktúrovač	5501 hrubý štruktúrovač	HS tužidlo	aditívne riedidlo
Jemná štruktúra	2 diely	3 diely		1 diel	2 diely
Hrubá štruktúra	2 diely		1,5 dielu	1 diel	2 diely

POUŽITIE



Aplikujte pištoľou s vrchným plnením (tryska 1,6-1,8 mm).
Preštudujte tiež technický list príslušného produktu.

V prípade dvojvrstvových povrchov môže byť štruktúrovač pridaný buď do bázy alebo do vrchného laku. V žiadnom prípade nepridávajte štruktúrovač do oboch.

Dôležité: štrukturačná príroda znižuje silu krytia a jemne mení farbu produktu.

TECHNICKÉ DÁTA



Balenie

1 liter

Skladovanie

skladujte na chladných, suchých miestach bez priameho zdroja tepla



VOC INFORMÁCIE

Limit koncentrácie organických prchavých látok podľa predpisov Európskej únie pre tento produkt (produkt kategórie: IIB. e) v zmesi pripravenej na použitie je max. 840 g/l. Obsah organických prchavých látok v zmesi pripravenej na použitie je u tohto produktu max. 840 g/l. V závislosti od zvoleného spôsobu použitia môže byť aktuálna koncentrácia prchavých látok prostriedku v zmesi pripravenej na použitie nižšia, než je predpísané smernicami EÚ.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Tieto produkty sú určené len na profesionálne použitie a nesmú byť používané na iné účely, ako na ktoré sú určené. Informácie uvedené v tomto Technickom liste sú založené na súčasnej úrovni dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov a užívateľ zodpovedá za dodržanie všetkých potrebných opatrení na zaistenie vhodnosti produktu pre plánovaný účel použitia. Ak chcete vedieť viac informácií o ochrane zdravia a bezpečnosti, prečítajte si Bezpečnostný list, ktorý je dostupný aj na stránke:

<http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>



MaxMeyer

CAR REFINISH

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

Dovozce:

O ďalšie informácie sa laskavo obráťte na:

JL spol. s r. o.

Dvojkřížna 5,

82107 Bratislava

Slovenská republika

Tel: 00 421 2 402 04 114

Fax: 00 421 2 402 04 115

