



AUTO REFINISH

Informace o výrobku

HARLEQUIN

Základní vrchní laky s multiflopem:

DH990 Modrá až červená

DH991 Fialová až zlatá

DH993 Purpurová až oranžová

DH994 Zlatá a stříbrná

DH987 Modrozelená až purpurová

DH988 Stříbrná až zelená

DH989 Zelená až purpurová

POPIS PRODUKTU

Základní vrchní lak Harlequin obsahuje unikátní vícevrstvé pigmentové vločky, které poskytují laku schopnost měnit barvu při pohledu z různých úhlů.

Každá barva ukazuje širokou škálu odstínů podle úhlu pohledu a úhlu dopadajícího světla.

Označení standardních pigmentů (viz výše) odráží barvu viděnou při cca 90° a 45°.

Tyto barvy jsou zcela kompatibilní s produkty systému PPG Global Refinish System a lze je použít jako základní lak GRS.

PŘÍPRAVA PODKLADU



Podklad

2K základy PPG

Originální 2K laky v dobrém stavu



TPA laky

Povrch by měl mít jednotný vzhled a barvu (např. bez ploch základu atd.).

Před a po broušení musí být povrch důkladně vyčištěn vhodným čističem PPG. Viz technický list: [PDS_PPG_Čističe](#). Pro odstranění prachu použijte antistatickou utěrku.

Příprava


P800-P1000 (za mokra) nebo šedý scotch brite s matovacím gelem/ P400 - P500 (za sucha)

P800-P1000 (za mokra) nebo šedý scotch brite s matovacím gelem/ P400 - P500 (za sucha)

Izolujte (např. D834)

PŘÍPRAVA PRODUKTU

Před použitím nádobku dobře protřepejte



Standardní poměr:

Mix barvy

1 díl


Ředidlo*

1 díl

Poměr pro 3-vrstvé barvy – barvy Harlequin při smíchání s pigmentem D941 lze použít jako perleťový lak pro třívrstvé barvy. Zde je možné jako podkladovou barvu použít bílou nebo černou. To vám umožní dosažení lepší transparentnosti barev Harlequin. D941 je možné použít v jakémkoliv množství podle zamýšleného efektu.

V podkladovém laku i perleťovém laku s pigmenty Harlequin by mělo být použito tužidlo D841 v poměru 10 % (dle objemu) na 100% namíchané barvy ke stříkání.

* Podle teploty vyberte vhodné ředidlo. Viz technický list [PDS_PPG_Deltron BC](#).



Doba zpracovatelnosti:

Standardní poměr: neomezeno, před použitím nádobku dobře protřepejte.

Poměr pro 3-vrstvé barvy: s tužidlem D841 doba zpracovatelnosti nepřesahuje 1 hodinu.

APLIKACE A ODVĚTRÁNÍ



Tryska:

1,3-1,4 mm

Tlak:

Podle doporučení výrobce stříkací pistole


Počet vrstev:

2-3 (musí být dosaženo kryvosti)

Tloušťka vrstvy:

~25 µm

Při použití jako třívrstvá barva aplikujte počet vrstev vhodný pro zamýšlený efekt.



Odvětrání mezi vrstvami:

Matný vzhled

Odvětrání před aplikací čirého laku:

Matný vzhled, maximálně 24 hodin



Čirý lak:

Jakýkoliv čirý lak PPG GRS

ZVLÁŠTNÍ POKYNY



- Koloristické nástroje obsahují některé **receptury Harlequin**.


Jsou umístěny ve skupině **PPG Essence** a jejich kódy začínají s „HE“ (Ex. HE98-9921 Evening Sky MIC 2-CT). Tyto receptury jsou mixy některých pigmentů Harlequin a základních laků Deltron BC.

- Barevné vzorky těchto receptur a vzorky čistých pigmentů jsou zobrazeny ve zvláštní složce.
- Nejsilnějšího efektu lze dosáhnout pokud nanese čistý pigment Harlequin jako samostatnou barvu. Mix s pigmenty Deltron BC sníží sice cenu, ale také samotný efekt.
- Výrobci automobilů také používají barvy Harlequin jako originální laky OEM.

ČIŠTĚNÍ STŘÍKACÍHO VYBAVENÍ

Po použití vyčistěte stříkací pistoli a další vybavení pomocí ředidla Deltron nebo vhodného čističe PPG.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST



Viz bezpečnostní listy a etikety výrobku. Používejte doporučené bezpečnostní pomůcky.

TENTO PRODUKT JE POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví vinou vadnými produkty PPG). Vymínáme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů. Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCE DO ČR: **Spectrum Franěk s.r.o.** Janovská 4 • 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11 • Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz • www.spectrum-franek.cz