



AUTO REFINISH

GLOBAL  
REFINISH  
SYSTEM




# Informace o výrobku

## Deltron Anti-Silikon D899

### POPIS PRODUKTU

D899 je doplňkový produkt. Jeho účelem je pomoc při odstraňování defektu 'rybích očí' z vrchního laku. Tato vada vzniká kvůli přítomnosti mastnoty a silikonů ve vedení stlačeného vzduchu.

**Pokud ve vaší lakovně vznikne problém s efektem 'rybí oči', nejprve zjistěte všechny možné příčiny. V případě potřeby použijte D899.**



### PŘÍPRAVA PODKLADU

Přidejte 15 ml D899 na 1 litr namíchaného 2K vrchního laku Deltron.




### ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- D899 nepoužívejte pro základy a vrchní laky Deltron BC a Envirobase.
- Nadměrné množství D899 může způsobit propadání laku.

### ČIŠTĚNÍ STŘÍKACÍHO VYBAVENÍ

Po použití vyčistěte stříkací pistoli a další vybavení pomocí ředidla Deltron nebo vhodného čističe PPG.



### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Viz bezpečnostní listy a etikety výrobku. Používejte doporučené bezpečnostní pomůcky.

TENTO PRODUKT JE POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.  
Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví vinou vadnými produkty PPG). Vyměňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů. Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
**05-816 Warszawa-Michałowice**  
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10  
Fax: (+48 22) 753 03 13  
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCE DO ČR: **Spectrum Franěk s.r.o.** Janovská 4 • 466 05 Jablonec nad Nisou  
Tel.: +420 483 36 86 11 • Fax: + 420 483 36 86 99  
[spectrum@spectrum-franek.cz](mailto:spectrum@spectrum-franek.cz) • [www.spectrum-franek.cz](http://www.spectrum-franek.cz)

PDS\_PPG\_D899 CZ.doc