



AUTO REFINISH

Informace o výrobku

1K ZÁKLAD VE SPREJI

D8421

POPIS PRODUKTU

D8421 1K základ ve spreji je určen pro opravy probroušených míst na holý kov a malé bodové opravy. Může být přímo přelakován se systémem vrchních laků GRS.



PODKLAD

Holá ocel
Galvanizovaná ocel
Originální laky
GRP (Skelná vlákna)
Polyesterové tmely
Staré laky v dobrém stavu

Pro nejlepší výsledky je důležitá dobrá příprava;

Poznámka: Nedoporučujeme používat na termoplastické laky nebo povrchy. Staré syntetické laky musí být zcela vytvrdlé.

	Při aplikaci 2K základu	Při aplikaci vrchního laku přímo
Ručně	P280-P320 (GRP P400) (za sucha)	P800 (za mokra)
Strojně	P220-P280 (za sucha)	P360 (za sucha)




VÝBĚR ČISTIČE

Viz technický list: [PDS_PPG_Čističe](#)

APLIKACE



Spreje nepotřebují míchání. Pouze protřepejte nádobku, dokud neuslyšíte míchací kuličky. Poté ještě protřepávejte 2 minuty.



Míchání: Produkt je připraven k okamžitému použití.

Vzdálenost stříkání: 15-20 cm.

Naneste 2 jednotlivé vrstvy s maximální tloušťkou vrstvy cca 25 mikronů.

Nechte odvětrat 3-5 minut mezi vrstvami.

Při 20°C přelakovatelný po 10-15 minutách (podle tloušťky vrstvy).

D8421 obvykle nevyžaduje matování a může být přímo přelakován vrchními laky GRS nebo Envirobase.

Pokud je však potřeba další vrstva, lze D8421 přelakovat s 2K základem PPG.

POUŽITÍ

Pokud již není v plechovce žádný produkt, otočte plechovku dnem vzhůru a stiskněte trysku a vyprázdněte hnací plyn. Prázdné plechovky vhadzujte do speciálně označených kovových kontejnerů. S tímto odpadem zacházejte jako s nebezpečným a likvidujte podle legislativy.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST



Viz bezpečnostní listy a etikety výrobku. Používejte doporučené bezpečnostní pomůcky.

TENTO PRODUKT JE POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví vinou vadnými produkty PPG). Vymíňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů. Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástříku, vlhkost a teplota pracovního prostředí



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCE DO ČR: **Spectrum Franěk s.r.o.** Janovská 4 • 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11 • Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz • www.spectrum-franek.cz