



AUTO REFINISH

GLOBAL  
REFINISH  
SYSTEM



# Informace o výrobku

## Základy na plasty

D816 – základ Y042  
D820 – univerzální přilnavostní základ  
D8420 – univerzální přilnavostní základ  
v aerosolu

### POPIS PRODUKTU

Tyto speciální základy na plasty poskytují laku optimální přilnavost na široké řadě plastových povrchů používaných OEM.


**D816** je základ určený pro: ABS, AS, PC, PPF, PS, PU, PUR, RRIM.

**D820** je transparentní základ na plasty dodávaný namíchaný ke stříkání. Lze jej nanášet na různé plastové povrchy, které jsou používány na současných automobilech, **s výjimkou**: PE, PC, ABS, PU/PU-RIM, PP\* & POM, HDPE, MODPE.

Tento produkt je také k dispozici jako aerosol (**D8420**).

Pro více informací nahlédněte do brožury Lakování plastů.

### PŘÍPRAVA PODKLADU



Pokud díl, který bude opravován, vypadá pórovitý nebo není hladký doporučujeme jej zahřát 15 minut při 60°C. Poté díl odmastíte čističem D846.

#### PODKLAD

Skelná vlákna  
Ostatní plasty (nové díly)  
Ostatní plasty (lehce poškozené díly)  
Polyesterové tmely (A652)  
Plnič pórů (A655)

#### BROUŠENÍ

P320 (za sucha)  
Jemná brousící houba nebo scotch brite  
P320 -P400 (za sucha)  
P400 (za sucha)  
P400 (za sucha)




Před a po každé brousící operaci musí být povrch důkladně vyčištěn čističem plastů Deltron D846.





Také přímo před základováním můžete díl otřít s D846. Tím předejdete defektům laku způsobeným statickou elektřinou (mráčkování, pruhy atd.).

### PŘÍPRAVA PRODUKTU



Míchací poměr: Produkty jsou dodávané namíchané k použití, míchání není potřeba.  
D8420 – aerosol nevyžaduje míchání. Pouze protřepejte nádobku dokud neuslyšíte míchací kuličku. Poté ještě protřepávejte 2 minuty.

## APLIKACE, ODVĚTRÁNÍ A SCHNUTÍ

	D816-Y042	D820/ D8420
 Tryska	1,3-1,4 mm	1,3-1,4 mm/ aerosol
Počet vrstev	2	1-2
Tlak	Podle doporučení výrobce stříkací pistole	
Odvětrání při 20°C:		
 - Mezi vrstvami	5 - 10 minut	-
- Před aplikací barvy	10 minut	20-30 minut/ 20 minut
Tloušťka suché vrstvy	15 -25 µm	5 µm
Teoretická vydatnost ***	3,5 - 4 m <sup>2</sup> /l	6 m <sup>2</sup> /l

\*\*\* Při 100% efektivitě stříkání a výše uvedené tloušťce vrstvy.

## BROUŠENÍ A PŘELAKOVÁNÍ



Broušení: Při dodržení doporučeného postupu není nutné.

Další produkt: (také viz: brožura Lakování plastů)  
barvy Deltron\*,  
barvy Envirobase\*

\* Nedodržení doporučeného odvětrání může mít za následek nedostatečnou přilnavost.




## ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Před použitím produktu nádobku dobře protřepejte.
- Pokud potřebujete dosáhnout větší tloušťky vrstvy, je možné nanést plnič Prima D839 se změkčovadlem nebo Prima UHS Greymatic se změkčovadlem. Více informací můžete získat v technických listech těchto produktů.

## ČIŠTĚNÍ STŘÍKACÍHO VYBAVENÍ

Po použití vyčistěte stříkací pistoli a další vybavení pomocí ředidla Deltron nebo vhodného čističe PPG.



## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Viz bezpečnostní listy a etikety výrobku. Používejte doporučené bezpečnostní pomůcky.

TENTO PRODUKT JE POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.  
Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví vinou vadnými produkty PPG). Vymíňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.  
Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Doby schnutí může ovlivnit síla nástříku, vlhkost a teplota pracovního prostředí



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
**05-816 Warszawa-Michałowice**  
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10  
Fax: (+48 22) 753 03 13  
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCE DO ČR: **Spectrum Franěk s.r.o.** Janovská 4 • 466 05 Jablonec nad Nisou  
Tel.: +420 483 36 86 11 • Fax: + 420 483 36 86 99  
[spectrum@spectrum-franek.cz](mailto:spectrum@spectrum-franek.cz) • [www.spectrum-franek.cz](http://www.spectrum-franek.cz)