



AUTO REFINISH

RLD261V

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM





Datum revize: 2011-04-22

Deltron D8092 Bezchromátový Tenkovrstvý Reaktivní Základ

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.

PRODUKT	POPIS
D8092:	Deltron Bezchromátový Tenkovrstvý Reaktivní Základ
D8293	Deltron Reaktivní Ředidlo
D833	Deltron Reaktivní Ředidlo - Pomalé

POPIS PRODUKTU Tenkovrstvý Reaktivní Základ D8092 je dvoukomponentní, tónovaná bezchromátová reaktivní základní lak. Je vyvinut proto, aby poskytoval dobrou přilnavost při použití na nových dílech a za účelem podpory přilnavosti následujících vrstev barevných laků. Tenkovrstvý Reaktivní Základ je možné přelakovat jakýmkoliv rozpouštědlovým 2K akrylátovým základem PPG. Tento produkt musí být vždy aktivován /katalyzován/ jemu příslušejícími Reaktivními Ředidly.					
PŘÍPRAVA SUBSTRÁTU					
 	SUBSTRÁT Holá ocel Galvanizovaná ocel Pozink Hliník a jeho slitiny Elektroforéza Staré lakované povrchy GRP, Skelný laminát Polyesterový plnič				
	PŘÍPRAVA P80-P120 (na sucho) P400 (za sucha) brusné rouno ScotchBrite™ P280 - P320 (na sucho) P360 (za sucha) nebo P800 (za mokra) P400 – P500 (za sucha) nebo P280 – P320 (za mokra) P320 (na sucho) P80-P120 (na sucho)				
	Před procesem a po procesu broušení všechny povrchy odmastěte pomocí vhodného odmašťovače substrátu z produkce PPG. Viz. Technický list čističů a odmašťovačů Deltron RLD63V.				
MÍCHACÍ POMĚRY					
	Míchací poměry dle objemu (standardní použití): <table> <tr> <td>D8092:</td><td>1 objemový díl</td></tr> <tr> <td>D8293 *</td><td>1 objemový díl</td></tr> </table> Před použitím nechte namíchanou směs aktivovat v klidu po dobu 10 minut. * V případě výjimečných teplotních a vlhkostních podmínek okolního prostředí (> 35°C / > 70%) a v případě aplikace na velké plochy použijte Pomalé Reaktivní Ředidlo D833	D8092:	1 objemový díl	D8293 *	1 objemový díl
D8092:	1 objemový díl				
D8293 *	1 objemový díl				
DETAILNÍ INFORMACE O NAMÍCHANÉM PRODUKTU					
	Doba zpracovatelnosti, při 20°C: v případě, že je aktivován, až 5 dní Aplikační viskozita při 20°C: 14 – 15 sekund / DIN4				

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití.


RLD261V

Strana 1 z 3



Technický list

POSTUP

	Nastavení stříkácí pistole: Ř 1.3 – 1.6 mm
	Počet vrstev: 1 plná vrstva, která vytvoří film o tloušťce v rozmezí 10 - 15 µm.
	Časy Sušení Před Přelakováním, při 20 °C: 15 minut, v závislosti na podmínkách při sušení a tloušťce vrstvy
	Celková tloušťka suchého filmu: 10 – 15 µm Teoretická vydatnost: 12 m ² * * Za předpokladu 100% efektivity přenosu a dosažení doporučené tloušťky suchého filmu.
PŘELAKOVÁNÍ	
	Doba pro Přelakování: Sušení na vzduchu při 20 °C: 15 minut Přelakování pomocí: 2K Akrylátovými Základy PPG na bázi organických rozpouštědel
TECHNICKÉ PARAMETRY A LIMITY	
	Tenkovrstvý Reaktivní Základ je určený pro podporu přilnavosti; nepoužívejte jej jako izolátor. Slabá nebo naopak příliš silná tloušťka vrstvy nebo nepřesný poměr míchání snižuje výkon produktu.
DALŠÍ POZNÁMKY	
   	Čištění Nástrojů a Zařízení Po použití důkladně očistěte veškeré nástroje a aplikační zařízení pomocí čistícího ředidla nebo čističe. Transport a skladování Skladovací teplota: 0 až 35 °C. Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v oddělených a schválených prostorách. Skladujte v originálních obalech, chráněných proti přímému slunečnímu záření, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v Bezpečnostním listu) a potravin nebo nápojů. Eliminujte všechny zdroje vznícení ohně. Oddělte od oxidačních materiálů. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené do té doby, než produkt budete potřebovat k použití. Obaly, které byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.



VOC INFORMACE

Limit koncentrace organických těkavých látek podle předpisů Evropské Unie pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.c) ve formě připravené k použití je max. 780g/ litr. Obsah organických těkavých látek tohoto produktu ve formě připravené k použití je max. 780g/ litr. V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek prostředku připraveného k použití nižší než je předepsáno směrnici EU.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce www.ppgrefinish.com.

Pro další informace, prosím, použijte následující kontakt:



PPG Industries Poland Sp. z o. o., Oddział w Warszawie, Ul. Borycha 47, 05-816 Warszawa-Michałowice, Polska,
Tel.: +48 22 753 30 10 Faks: +48 22 753 30 13

Technický list

