

## Produktinformation



### DELFLEET F3140

#### PRODUKT

Delfleet basefarvebindemiddel F3140

Delfleet mellemfortynder F372



Delfleet hurtig fortynder F373

#### PRODUKTBEKRIVELSE







Delfleet F3140 er en hurtigtørrende basefarve, der gør det muligt at påføre komplicerede firmafarver i flere farver på kort tid.

Når den bruges sammen med en Delfleet klarlak, giver den et meget konkurrencedygtigt system, der er specielt beregnet til storvognsmarkedet.

#### FORBEHANDLING AF UNDERLAG

	<p><b>Klargør underlaget som følger:</b></p> <p>Produktet kan påføres følgende: Delfleet wash primere Delfleet epoxy primere Delfleet 2K primere</p> <p>Læs om klargøring af primeren på det tilhørende datablad</p>	<p><b>RENSNING</b></p> <p>Det underlag, der skal lakeres, skal være tørt, rent, uden korrosion, fedt og slipmidler.</p> <p>Underlag skal klargøres grundigt med en kombination af D845 affedter og D837 SpiritWipe (eller D842 lav-VOC-rengører).</p>
	<p>Sund gammel lak: P360 tørslibning Sund ny lak: Fin/ultrafin ScotchBrite</p> <p>F3112 må ikke påføres: Termoplastisk acryl Syntetisk lak Nitrocelluloselak</p>	

## KLARGØRING OG PÅFØRING

	<p style="text-align: center;"><b>HVLP / tryk</b> Efter volumen</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>F3140</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>F37*</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>			F3140	1	F37*	1
F3140	1						
F37*	1						
<p>Potlife ved 20° C: <b>Ubegrænset</b>      Standardfortynder: F373      Fortynder, store områder: F372</p>							
	<p><b>Viskositet:</b></p>	<p><b>HVLP</b> 14 - 17 sek. DIN4/20°C</p>	<p><b>TRYK</b> 14 - 17 sek. DIN4/20° C</p>				
	<p><b>Opsætning af pistolen:</b></p>	<p>1,4-1,8 mm. 2 bar indgangstryk</p>	<p>0,85-1,1 mm. 2 bar indgangstryk Væske 280-320 cm<sup>3</sup>/min</p>				
	<p><b>Antal lag:</b></p>	<p>2</p>	<p>2</p>				
	<p><b>Afdunstning/20° C:</b> <b>Mellem lagene</b> <b>Før afdækning</b></p>	<p>10 min. 40 min.</p>	<p>10 min. 40 min.</p>				
<p><b>Tørretid:</b></p> 	<p><b>20°C :</b> <b>Min. overlakeringstid</b> <b>Maks.</b> <b>overlakeringstid</b></p>	<p><b>HVLP</b> 0,20 min. 48 timer</p>	<p><b>TRYK</b> 20 min. 48 timer</p>				
<p><b>Tør lagtykkelse:</b></p>	<p><b>Minimum</b> <b>Maksimum</b> <b>Teoretisk dækkeevne:</b></p>	<p>15 µm 25 µm 4-7 m<sup>2</sup>/l</p>	<p>15 µm 25 µm 4-7 m<sup>2</sup>/l</p>				
<p style="text-align: center;">Teoretisk dækkeevne ved 100 % overføringseffektivitet og den angivne lagtykkelse.</p>							

## YDELSE OG BEGRÆNSNINGER

Den anbefalede maksimale lagtykkelse må ikke overskrides.

De fleste basefarver har høj dækkeevne, men nogle dækkeevne kan forbedres ved hjælp af en passende tonet Delfleet primer.

**Det anbefales at lakere basefarven med enten Delfleet F3460 eller Delfleet F390**

Hvis den står natten over, skal overfladen tørres af med en tack-rag før påføring af klarlak.

For at yderligere sikre holdbarhed og vedhæftning kan BC blandes 10:1 med F362/61 MS hærder og derefter fortyndes 1:1 med fortynder før påføring.

## RENGØRING AF Udstyr

Efter brug skal alt udstyr renses grundigt med rensmiddel eller fortynder.

---

## SUNDHED OG SIKKERHED

**Disse produkter er kun beregnet til professionel brug** og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på [http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Scandinavia  
Tigervej 37  
4600 Køge

Tlf.: +45 43 43 6566  
Fax: +45 43 43 8188

