

## Produktinformation



### DELFLEET F399

#### PRODUKT

Delfleet kromfri tonbar epoxy primer	F399
Delfleet epoxy hærder	F366
Delfleet epoxy fortynder, langsom	F371
Delfleet epoxy fortynder	F372
Delfleet epoxy fortynder, hurtig	F373
Delfleet epoxy accelerator	F384



#### PRODUKTBESKRIVELSE

Delfleet kromfri tonbar epoxy er et højtydende produkt, der kan påføres forskellige underlag.

Dette produkt overholder den aktuelle europæiske VOC-lovgivning om et VOC-indhold på under 540 g/l, når det påføres som Airless/Airmix.









Det giver fremragende vedhæftning på korrekt klargjorte underlag og har fremragende korrosionshindrende egenskaber.

#### FORBEHANDLING AF UNDERLAG

	<b>Klargør underlaget som følger:</b>  Nyt varm-/koldvalset stål/gammelt stål  Gammelt stål	<b>SLIBNING</b>  Sandblæst  P180-240 tørslibning	<b>RENSNING</b>  Det underlag, der skal lakeres, skal være tørt, rent, uden korrosion, fedt og slipmidler.  Underlag skal klargøres grundigt med en kombination af D845 affedter og D837 SpiritWipe (eller D842 lav-VOC-rengører).
	Zintec Galvaniseret stål  Sund lak Glasfiber (GRP)	P180-240 tørslibning P280-320 tørslibning  P280-320 tørslibning P320-P400 tørslibning	



## KLARGØRING OG PÅFØRING

	<p style="text-align: center;"><b>AIRLESS/AIRMIX</b> Efter volumen</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>F399</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>F366</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>F37*</td> <td>0,5</td> </tr> </table>			F399	3	F366	1	F37*	0,5
F399	3								
F366	1								
F37*	0,5								
<p><b>Potlife ved 20° C: 6 timer</b>                      F371 &lt;18° C                      F372 18-25° C                      F373 &gt; 25° C</p>									
	<p><b>Viskositet:</b></p>	<p>25 -35 sek. DIN4/20° C</p>							
	<p><b>Opsætning af pistolen:</b></p>	<p>11-15/1000 (0,29-0,37 mm) <u>Airless</u>: 2000 psi <u>Airmix</u>: 1000 psi 20-25 psi ved lufthætten</p>							
	<p><b>Antal lag:</b></p>	<p>1-2</p>							
	<p><b>Afdunstning/20° C:</b> <b>Mellem lagene</b> <b>Før ovntørring</b> <b>Før overlakering:</b></p>	<p>20 min. 20 min. 60 min.</p>							
<p><b>Tørretid:</b></p> 	<p><b>Støvtør/20° C:</b> <b>20° C gennemtør</b> <b>60° C ovntørring</b> <b>(metaltemp.)</b></p>	<p>20 min. Natten over 40 min.</p>							
<p><b>Tør lagtykkelse:</b></p>	<p><b>Minimum</b> <b>Maksimum</b> <b>Teoretisk dækkeevne:</b></p>	<p>60 µm 80µm 5-6 m<sup>2</sup>/l</p>							
<p style="text-align: center;">Teoretisk dækkeevne ved 100 % overføringseffektivitet og den angivne lagtykkelse.</p>									
	<p><b>Vådslibning:</b> P600-P800, hvis det er nødvendigt, eller <b>Tørslibning:</b> P320-P400</p>								
	<p><b>Overlakeres med:</b> Ethvert Delfleet toplaksystem.</p>								



## YDELSE OG BEGRÆNSNINGER

Ved temperaturer under 15° C kan systemet accelereres ved tilsætning af 30 ml **F384** pr. liter brugsklart produkt.

For at forbedre dækkeevnen kan der tilsættes 10 % Delfleet tonefarve til produktet.

Det kan bruges som non-sanding primer og vådt-i-vådt, når blot den tørre lagtykkelse ikke er over 40 µm (60 µm vådt).

## RENGØRING AF UDSTYR

Efter brug skal alt udstyr renses grundigt med rensmiddel eller fortynder.

EU's grænseværdi for dette produkt (produktkategori: IIB.c) i brugsklar form er maks. 540 g/liter.

VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 540 g/l. Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

---

## SUNDHED OG SIKKERHED

**Disse produkter er kun beregnet til professionel brug** og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på [http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

**PPG Scandinavia**  
Tigervej 37  
4600 Køge

Tlf.: +45 43 43 6566  
Fax: +45 43 43 8188

