

# Produktinformation

## DELFLLEET F385

### PRODUKT

Delfleet matteringsmiddel til 1K toplak F385



Delfleet QD eller anden Delfleet 1K toplak





### PRODUKTBESKRIVELSE

Delfleet matteringsmiddel til 1K toplak F385 er specielt beregnet til at reducere glansen i alle 1K toplakker, såsom Delfleet QD.

Den almindelige matte finish er nem at opnå.

### KLARGØRING OG PÅFØRING

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
|  | <b>Blandingsforhold:</b> | <b>HALVMAT (30 % GLANS)</b><br><br>Delfleet QD* 4 vol<br>F385 1 vol<br>Fortynder F372 1 vol<br><br>* Andre 1K Delfleet toplakker kan bruges i samme forhold til at opnå en glansfinish på 30 %.<br>Glansen øges ved gradvist at reducere mængden af F385. |
|  | <b>Omrøring:</b>         | Den blandede lak skal omrøres eller rystes straks efter klargøring.<br>Ved mængder på over 3 liter er omrøring ikke effektiv nok – her skal der bruges en rystemaskine.   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>Sprøjteviskositet ved 20° C:</b><br><b>Opsætning af pistolen:</b> | 16-18 sek, DIN4<br>1,4 - 1,6 mm         |
|  | <b>Sprøjtetryk:</b><br><b>Antal lag:</b>                             | 3,5 - 4,5 bar<br>2-3 lag                |
|  | <b>Afdunstning/20° C:</b><br>Mellem lagene                           | 10-15 minutter                          |
|  | <b>Tørretid:</b>   | Se databladet for den pågældende toplak |

## YDELSE OG BEGRÆNSNINGER

Delfleet matteringsmiddel til 1K toplak F385 kan også bruges sammen med 2K klarlak F390. Blandingsforhold: 1 vol klarlak + 1 vol F385 + 0,5 vol hærdet F361 + 0,5 vol fortynder F372. Det kræver dog større færdigheder at bruge den i 2K klarlak, og det anbefales at lave et testpanel.

Toplakkernes holdbarhed reduceres ved at bruge matteringsmidler.

## RENGØRING AF UDSTYR

Efter brug skal alt udstyr renses grundigt med rensemiddel eller fortynder.

---

## SUNDHED OG SIKKERHED

**Disse produkter er kun beregnet til professionel brug** og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på [http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Scandinavia  
Tigervej 37  
4600 Køge

Tlf.: +45 43 43 6566  
Fax: +45 43 43 8188

