

Produktinformation



DELFLEET F398



PRODUKT

Delfleet 2K sealer	F398
Delfleet UHS hærder ekstra	F3276
Delfleet UHS hærder Medium	F3278
Delfleet UHS hærder Hurtig	F3274
Delfleet langsom fortynder	F371
Delfleet fortynder	F372
Delfleet hurtig fortynder	F373

PRODUKTBEKRIVELSE









Delfleet 2K sealer giver et hurtigt reparationssystem til værksteder, der ønsker at spare på arbejdsomkostningerne ved at tilbyde en non-sanding hæftfremmende film, der direkte kan påføres toplak. Den opfylder den aktuelle europæiske VOC-lovgivning om et VOC-indhold på under 540 g/l.

FORBEHANDLING AF UNDERLAG

	<p>Klargør underlaget som følger: Underlag</p> <p><u>OE-lak, sund/eksisterende lak</u>, skal afrensnes grundigt områder med stor risiko for stenslag såsom fals og kanter, dørpaneler og skærmkanter kan med stor fordel slibes med en scotcbrite.</p> <p>Underlag skal tørslibes med P280-320 eller vådslibes med P400-500. Vanskeligt tilgængelige områder skal behandles grundigt med ScotchBrite.</p>	<p>RENSNING</p> <p>Det underlag, der skal lakeres, skal være tørt, rent, uden korrosion, fedt og slipmidler.</p> <p>Underlag skal klargøres grundigt med en kombination af D845 affedter og D837 SpiritWipe (eller D842 lav-VOC-rengører).</p>
	<p>Alt blotlagt bart metal bør pletprimes med Delfleet Primer F393.</p>	



KLARGØRING OG PÅFØRING

	HVLP / tryk Efter volumen		
	F398	6	
	F3276/78/74	1	
	F37*	1.5	
Potlife ved 20° C: 2 timer		F371 <18° C	F372 18-25° C
		F373 > 25° C	
	Viskositet:	HVLP 22-27 sek. DIN4/20° C	TRYK 22-27 sek. DIN4/20° C
	Opsætning af pistolen:	1,4-1,8 mm. 2 bar indgangstryk	0,85-1,1 mm. 2 bar indgangstryk Væske 380-420 cm ³ /min
	Antal lag:	2	2
	Afdunstning/20° C: Mellem lagene Før ovtørring Før overlakering:	10 min. 15 min. 15-20 min.	10 min. 15 min. 15-20 min.
Tørretid: 	Støvtør/20° C: 20° C gennemtør 60° C ovtørring (metaltemp.)	HVLP 10 min. Natten over 40 min.	TRYK 10 min. Natten over 40 min.
Tør lagtykkelse:	Minimum Maksimum Teoretisk dækkeevne:	30 µm 50 µm 10 m ² /l	30 µm 50 µm 10 m ² /l
Teoretisk dækkeevne ved 100 % overføringseffektivitet og den angivne lagtykkelse.			
	Slibning er ikke nødvendig.		
	Overlakeres med: Ethvert Delfleet 2K toplaksystem.		



YDELSE OG BEGRÆNSNINGER

Dette produkt er ikke beregnet til påføring direkte på metal.

For at give et farvet bindelag kan dette produkt tones med op til 5 % Delfleet tonefarve, før det aktiveres på normal vis.

Toplakken skal påføres inden for 24 timer. I modsat fald skal det tørslibes let med P320-400.

RENGØRING AF Udstyr

Efter brug skal alt udstyr renses grundigt med rensmiddel eller fortynder.

EU's grænseværdi for dette produkt (produktkategori: IIB.c) i brugsklar form er maks. 540 g/liter.

VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 540 g/l. Afhængig af den valgte anvendelse kan produktets faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

SUNDHED OG SIKKERHED

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge

Tlf.: +45 43 43 6566
Fax: +45 43 43 8188

