



GLOBAL REFINISH  
SYSTEM



December 2010

# Produktinformation



## DELTRON RENSNING OG KLARGØRING AF PLASTUNDERLAG

*D8434 - Plastic Substrate Cleaner*  
*D846 - DX103 Antistatic Agent for Plastics*

### PRODUKTBESKRIVELSE

PPG's lakeringssystem til plast omfatter forskellige produkter til en vellykket lakering af alle lakeringsbare plastunderlag\* fra rensning og klargøring til struktureffekter og påføring af toplak.

Grundig klargøring og afrensning er vigtig for en vellykket reparation af plastdele. Rensnings- og klargøringsystemet til plast er beregnet til at give den bedste ydelse for primer- og toplakssystemerne.


**D8434 – Rensemiddel til plast** er et resemiddel til at fjerne alle typer af forurenende stoffer (f.eks. slipmidler og trafikfilm) som et led i klargøringsprocessen for at sikre fremragende vedhæftning for efterfølgende lakeringer.

**D846 – DX103 Antistatisk middel til plast** er en særlig spritblanding af opløsningsmidler til behandling af plastoverflader uden at beskadige dem og beregnet til at forebygge opbygning af statisk elektricitet samt sikre en støvfri finish.

**\* Bemærk: Nogle PE-kvaliteter anses for at være umulige at lakere, og nogle primere egner sig ikke til underlag, der er meget følsomme over for opløsningsmidler, som f.eks. polystyren (PS).**

Læs mere i det tilhørende produktdatablad.

## TIL BRUG PÅ BARE PLASTUNDERLAG



### TRIN 1 – D8434 Rensemiddel til plast

#### BLANDINGSFORHOLD

Blandingsforhold efter volumen:	Almindelig plast	Opløsningsmiddelfølsom plast
D8434	1 del	1 del
Vand	1 del	2 dele

#### VEJLEDNING

Påfør med ultrafin, grå **Scotch-Brite™** og slib overfladen let.

Skyl grundigt med rent vand, og lad området tørre.

Perler vandet under skyllingen, skal processen gentages.



### TRIN 2 – D846 Antistatisk middel til plast

#### VEJLEDNING

Påfør på hele den plastdel, der skal lakeres.

Brug en ren fnugfri klud til påføring og en klud til aftørring.

**NB! PÅFØR IKKE D846 ANTISTATISK MIDDEL PÅ PLAST, DER ER FØLSOM OVER FOR OPLØSNINGSMIDLER**

---

## VOC-OPLYSNINGER

**D8434 - Rensemiddel til plast**

**D846 - DX103 Antistatisk middel til plast**

EU's grænseværdi for disse produkter (produktgruppe: IIB.a) i brugsklar form er maks. 850 g/liter VOC. VOC-indholdet i disse produkter er i brugsklar form maks. 850g/liter.

Afhængig af den valgte anvendelse kan disse produkters faktiske VOC-indhold være lavere end krævet i EU-direktivet.

---

## SUNDHED OG SIKKERHED

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på [http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Scandinavia  
Tigervej 37  
4600 Køge  
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66  
Fax: +45 43 43 81 88