



# Technical Data Sheet

## SPP 3006

T010V\_SPP3006\_ Adhesion Wipes, Februar 2024

### PRODUKTBESKRIVELSE

**SPP3006** er specielt udviklet til forbehandling af bare metaloverflader. Denne klud er gennemvædet med et kromatfrit, vandfortyndbart korrosionsbeskyttelsesmiddel og er velegnet til overfladebehandling af aluminium, stål, rustfrit stål samt galvaniserede og sandblæste metaloverflader. Denne forbehandling forbedrer vedhæftningen og korrosionsbestandigheden af den primer, der skal påføres efterfølgende.

- Velegnet til store områder og mindre områder med gennemslibning
- Hurtig og nem påføring
- Fremragende vedhæftning og korrosionsbeskyttelse
- Klar til brug - ingen blanding af 2K-produkter
- Til forbehandling af ca. 2 m<sup>2</sup> pr klud.
- Reducerede flash-off-tider sammenlignet med 2K-etch Primers
- Kan bruges over alle PPGs 2K Primere.





# Technical Data Sheet


## PROCES



Slebet og grundigt rengjort stål  
Slebet og grundigt rengjort galvaniseret stål  
Slebet og grundigt rengjort aluminium



Tør/påfør jævnt og grundigt på kryds og tværs.  
Den bare metaloverflade skal være fugtet i mindst et minut.  
Det er den eneste måde at sikre en effektiv og holdbar forbehandling på.  
Man bør ikke bruge samme aftørringsklud på forskellige typer metal.  
Der må kun anvendes 2K akrylprimer, ingen 1K primer, syreholdige primere, polyesterprodukter eller epoxyprimer.  
Sørg for, at hele den behandlede overflade er dækket.



Produktet er klar til brug med det samme.

- Kromfri
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Forbedring af vedhæftning
- Korrosionshæmning
- Let at påføre (især på store overflader)
- Lav VOC < 1%
- Vandfortyndbar



Efter påføring i ca. **et minut**, skal der afluftes i **5 minutter**.  
Herefter kan 2K-akrylprimer påføres inden for **15 minutter!**





# Technical Data Sheet

## SUNDHED, SIKKERHED OG OPBEVARING



Det anbefales, at der anvendes passende personlige værnemidler under påføring - beskyttende arbejdstøj/sikkerhedsbriller og handsker.



Opbevar SPP3006 Adhesion Wipes på et frostsikkert sted. Opbevaring skal være mellem 10 og 25 °C, ikke for koldt, så de rikerer frostskaede, og ikke for varmt, så de udtørreer.  
Hvis de er beskadiget af frost, kan SPP3006 Adhesion Wipes ikke bruges igen.



Luk beholderen straks efter, at du har taget en ny klud ud.  
Opbevar brugte og stadig intakte/fugtige klude i højst én arbejdsdag i en forseglelig plastpose til senere brug.  
Læg aldrig brugte klude tilbage i beholderen.

Væsken fra de gennemblødte klude kan samle sig i bunden af beholderen.  
Ved at dreje beholderen 90° (læg den på siden, og rul den frem og tilbage), bliver de ubrugte klude genfugtet med væsken.  
Klude, der har været brugt/tørret flere gange, skal kasseres, og må ikke genfugtes.

**Disse produkter er kun beregnet til professionel brug** og må ikke anvendes til andre formål end de angivne. Oplysningerne i denne TDS er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at tage alle nødvendige skridt for at sikre, at produktet er egnet til det tilsigtede formål.

For oplysninger om sundhed og sikkerhed henvises til kundeservice på nedenstående adresse.

### For yderligere information kontakt venligst:

Customer Service  
PPG Industries (UK) Ltd  
Needham Road  
Stowmarket  
Suffolk, IP14 2AD  
Tlf: 01449 771771  
Fax: 01449 773472

