



AUTO REFINISH

Produktinformation

ENVIROBASE EXPRESS

Envirobase farve
T494 deioniseret vand

SYSTEMBESKRIVELSE

Envirobase Express er det system, der anvendes, når værkstedet har brug for høj produktivitet. Det omfatter accelereret varmluftventilation over Envirobase overfladen under afluftningen.

Systemet øger temperaturen i kabinen til mellem 40 – 45°C under afluftningen af Envirobase, hvorved luftfugtigheden reduceres med ca. 50%. Processen/systemet har en anden påføringsproces end den normale påføring af Envirobase.

Med Envirobase Express-systemet kan tørretiderne reduceres betydeligt og tidsbesparelser opnås.

Brug dette blad sammen med databladet for Envirobase.

PÅFØRING, AFLUFTNING & TØRRING



Opsætning af
sprøjtepistol:

1,2-1,3 mm

Antal lag:

Vådt-i-vådt

2 våde lag

Tørre 5 min

1 kontrol lag sprøjtetryk 1.5-1.6



Afluftning:

Brug Envirobase Express ventilation og opvarmning i 6-7 minutter

- Kontrollag

Påfør et kontrollag på metallic/mica-farver

- Før klarlak:

Minimum 10 minutter

Samlet tør
lagtykkelse:

10 -20 µm

Kun til professionel anvendelse.

Oplysninger givet heri er kun til vejledning. Enhver, der bruger dette produkt uden først at indhente nærmere oplysninger om dets egnethed til det givne formål, handler på egen risiko, og vi kan ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater ved brug af produkter eller for noget tab eller skade (udover dødsfald eller personskade som følge af vor forsømmelighed), der måtte forekomme ved sådan brug. Oplysninger givet heri vil fra tid til anden kunne ændres på grundlag af nye erfaringer og vor stadige produktudvikling.

De angivne tørretider er gennemsnitstider ved 20° C. Lagtykkelse, fugtighed og værkstedstemperatur kan påvirke tørretiden.



PPG Industries Scandinavia,
Midtager 29,
2605 Brøndby
Danmark

Tlf.: 43 43 65 66

Fax: 43 43 81 88