

## Produktinformation

### DELFLEET F382 – F383

#### PRODUKT

Delfleet strukturadditiv, grov	F382	Delfleet PU mat farve	
Delfleet strukturadditiv	F383	Delfleet QD farve	
Delfleet 350 farve		Delfleet fortynder	F372
Delfleet 280 farve			

#### PRODUKTBEKRIVELSE


Delfleet strukturadditiv og grov strukturadditiv er beregnet til at sikre, at produkter kan dække mindre fejl i underlaget og derudover give modstandsdygtighed mod stenslag og slib. De bør kun bruges sammen med et konventionelt sprøjtesystem.





Delfleet strukturadditiv, grov, er specielt beregnet til brug på plast og til interiøret på erhvervskøretøjer.

#### FORBEHANDLING AF UNDERLAG

	Læs om klargøring i databladet for den valgte toplak.
--	---

#### KLARGØRING OG PÅFØRING

	<b>KONVENTIONEL</b> 1. Bland den valgte toplak med den egnede hærder (læs nærmere på databladet for toplakken). 2. Brug den aktiverede blanding som følger:	
	<b>F382 STRUKTURADDITIV, GROV</b> 280 / 350            5 vol F382                    1 vol eller: PU mat/QD:            4 vol F382                    1 vol	<b>F383 STRUKTURADDITIV</b> Toplak:                3 vol F383                    1 vol
<b>Potlife ved 20° C:</b>	Se databladet for den valgte toplak.	

	<b>Fortyndingsforhold:</b>	F382 STRUKTUR- ADDITIV, GROV	STRUKTURADDITIV F383	
		KONVENTIONEL  Blandet farve/ additiv: Fortynding ikke nødvendig	<b>KONVENTIONEL Trin 1</b>  Blandet farve/ additiv: 3 vol F372 1 vol	<b>KONVENTIONEL Trin 2</b>  Blandet farve/ additiv: Fortynding ikke nødvendig
	<b>Opsætning af pistolen:</b>  <b>Sprøjtetryk:</b>	1,7-1,9 mm  3,5-40,5 bar	1,5-1,7 mm	2,5 mm  1-1,5 bar
	<b>Antal lag:</b>	1 hurtigt, 2 normale	2 normale	2-3
	<b>Afluftning/20° C:</b>	30 minutter	30 minutter	30 minutter

## YDELSE OG BEGRÆNSNINGER

Lakkens endelige udseende kan justeres efter behov ved at justere det anvendte tryk og det påførte antal lag.

## RENGØRING AF UDSTYR

Efter brug skal alt udstyr renses grundigt med rensmiddel eller fortynder.

## SUNDHED OG SIKKERHED

Disse produkter er kun beregnet til **professionel brug** og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på [http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Scandinavia  
Midtager 29  
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66  
Fax: 43 43 81 88

