



Technical Data Sheet

Sistema de Pulido SPP

SPP1000 - Kit Inicial
SPP1001 - Pulimento para Uso en Seco
SPN1901- Plato Soporte
SPN1902 - Almohadilla de Espuma
SPN1903 - Almohadilla de Pulido Final
SPN1904 - Paño de Acabado
SPN1905 - Almohadilla de Lana

Descripción de Producto

SPP1000 – Kit Inicial. Comprende el Pulimento de Uso en Seco SP1001, el Plato Soporte SPN1901, la Almohadilla de Espuma SPN1902, la Almohadilla de Pulido Final SPN1903 y el Paño de Acabado SPN 1904.

SPP1001 – Pulimento de Uso en Seco, diseñado especialmente para eliminar rayas de lijado, incrustaciones de suciedad y marcas en espiral de la película de pintura de automóvil.

SPN1901 – Plato Soporte – para usar con las almohadillas de pulir.

SPN1902 – Almohadilla de Espuma. Una almohadilla específicamente fabricada para eliminar las marcas con una mayor facilidad.

SPN1903 – Almohadilla de Pulido Final. Almohadilla especial con una espuma muy suave para eliminar las marcas en espiral y proporcionar un acabado lustroso.

SPN1904 – Paño de Acabado. Para eliminar los restos de pulimento de la superficie de los paneles.

SPN1905 – Almohadilla de Lana para el pulido de pintura muy dura y películas difíciles.

Preparación de las Almohadillas de Pulir



Acondicionar las almohadillas antes de su primer uso.

Para ello:

- Añadir 5ml de pulimento en la almohadilla
- A baja velocidad, trabajar el pulimento en la almohadilla
- Repetir el proceso hasta que la almohadilla esté saturada.

Aplicación



Cuándo pulir: Después de los tiempos de 'En Servicio' según ficha técnica correspondiente. Dejar que la vehículo enfríe y la película de pintura endurezca completamente, p.ej. una pintura 2K necesita 16 horas en secado al aire, ó 1 hora tras salir de la cabina si se hornea. El pulido es más fácil si se realiza dentro de las 48 horas.



THE ULTIMATE POLISHING SYSTEM >

Technical Data Sheet

Este producto es sólo para uso profesional

La información facilitada en esta ficha es únicamente título orientativo. Cualquier persona que utilice este producto sin antes consultar la idoneidad del producto para el propósito destinado, lo hace a su riesgo y no se aceptará ninguna responsabilidad por el rendimiento del producto o ninguna pérdida o daño (a parte de muerte o enfermedad personal que resulte de nuestra negligencia) que resulte de su uso. La información contenida en esta hoja está sujeta a modificaciones a lo largo del tiempo a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de producto.

Los tiempos de secado se han valorado según tiempos promedio a 20°C. El espesor de película, la humedad y la temperatura en el taller pueden afectar los tiempos de secado.

Para más información, póngase en contacto con:

Departamento de Atención al Público

PPG Ibérica Sales & Services, S.L.

Pol. Ind. La Ferrería

08110 Montcada i Reixach

Tel 93 575 20 28

Fax 93 575 16 97