



Información de Producto

Deltron ADITIVOS



D818 Deltron Acelerador
D886 Deltron Prolongador de Vida de Mezcla
D885 Deltron Acelerante Prolongador

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

D818 Acelerador es un aditivo que acelera la reacción de la pintura con su catalizador. Se añade a la mezcla lista al uso antes de su aplicación.

D886 Prolongador de Vida de Mezcla es un aditivo que prolonga la vida de la mezcla de producto 2K mezclado, permitiendo que el producto listo al uso permanezca en viscosidad de pintado durante un mayor tiempo. D886 no tiene ningún efecto en la aplicación o tiempo de secado.

D885 Acelerante Prolongador es una combinación de acelerador y prolongador de la vida de la mezcla. Con D885, el secado de los acabados será más rápido y su vida de mezcla más larga.

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

Ver Ficha Técnica individual.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

D818 Deltron Acelerador



Proporción de Mezcla:

D818 Acelerador puede añadirse al producto listo al uso en la proporción de:

(A) Producto listo al uso	1l
(B) D818	12ml, 10g (o 2 tapones)

D818 Acelerador puede usarse para crear un diluyente acelerador añadiendo:

(A) Diluyente Deltron *	5l
(B) D818	250 ml

* D808 ó D807

Este 'diluyente acelerado' se identificará usando la etiqueta naranja suministrada con D818 y se usará como D808 ó D807 según ratio de mezcla del producto.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

D886 Deltron Prolongador de Vida de Mezcla D885 Deltron Acelerante Prolongador



Proporción de Mezcla:

D886 Prolongador de Vida de Mezcla y D885 Acelerante Prolongador se suministran en una botella de plástico de 1l rellena en 250ml que debe diluirse con diluyente Deltron como sigue:

(A) D886/D885	250ml
(B) Deltron diluyente	Hasta 1l

- Abrir un nuevo envase de D886.
- Añadir diluyente Deltron (D808, D807, D812, D869) hasta que el nivel esté a 3cm por debajo del borde.
- Cerrar el envase y mezclar el contenido agitando el bote.
- Use el 'diluyente especial' obtenido como diluyente normal según ratio de mezcla del producto.

RENDIMIENTO Y LIMITACIONES



No use D818, D885 con imprimaciones o aparejos 2K Deltron.

No use D818, D885, D886 con Deltron BC.

Una cantidad excesiva de Acelerador D818 puede reducir el nivel de brillo de la película de pintura seca.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Tras la aplicación, limpie en profundidad con diluyente o disolvente de limpieza.

SALUD Y SEGURIDAD



Estos productos deben para la pintura profesional de vehículos automotores solamente, y no deben ser utilizados para los propósitos con excepción de esos especificados. La información sobre este TDS se basa en el actual conocimiento científico y técnico, y es la responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para asegurar la conveniencia del producto para el propósito previsto. Para la información de salud y de seguridad referir por favor a la hoja de datos material de seguridad, también disponible en: http://www.ppg.com/PPG_MSDS.

Departamento de Atención al
Cliente
PPG Ibérica, Sales & Services S.L.
Pol. Ind. La Ferrería
Avda. La Ferrería s/n.
Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 611 000
Fax: 935 751 697

