

Información Producto

DELFLLEET F382 – F383

PRODUCTO

Aditivo Granulado Delfleet	F382	Color Delfleet PU Mate	
Aditivo Texturado Delfleet	F383	Color Delfleet QD	
Color Delfleet 350		Diluyente Delfleet	F372
Color Delfleet 280			

DESCRIPCION PRODUCTO


Los Aditivos Granulado y Texturado de Delfleet están diseñados para dar respuesta a la necesidad de cubrir pequeños defectos del sustrato y adicionalmente proporcionar propiedades de anti-gravilla y anti-deslizante. Sólo deben utilizarse con aplicaciones convencionales.


El Aditivo Granulado Delfleet está específicamente destinado para uso en plásticos y para interiores de camionetas.

PREPARACION SUBSTRATO

	Por favor, consultar ficha técnica del acabado para conocer los detalles de la preparación de los sustratos.
--	--

PREPARACION Y APLICACION

	CONVENCIONAL	
	1. Mezclar el acabado escogido con el apropiado catalizador. (ver ficha técnica del acabado para más información).	
	2. Utilizar la mezcla activada de la siguiente forma:	
	ADITIVO GRANULADO F382	ADITIVO TEXTURADO F383
	280 / 350 5 vol.	Acabado: 3 vol.
	F382 1 vol.	F383 1 vol.
	o:	
	PU Mate / QD: 4 vol.	
	F382 1 vol.	

Vida útil de la mezcla a 20°C -:	Ver ficha técnica del acabado correspondiente			
	Ratio Diluyente	ADITIVO GRANULADO F382	ADITIVO TEXTURADO F383	
		CONVENCIONAL Color mezclado / Aditivo: Diluyente no es necesario	CONVENCIONAL Paso 1 Color mezclado / Aditivo 3 vol. F372 1 vol.	CONVENCIONAL Paso 2 Color mezclado / Aditivo: Diluyente no es necesario
	Pico fluido: Presión aplicación:	1.7 - 1.9 mm 3.5 - 4.5 bar	1.5 - 1.7 mm	2.5 mm 1 - 1.5 bar
	Número de capas:	1 rápida, 2 normales	2 normales	2 - 3
	20°C Evaporación:	30 minutos	30 minutos	30 minutos

RENDIMIENTO Y LIMITACIONES

El aspecto final del acabado puede ajustarse según necesidades de acuerdo a la presión de aplicación utilizada y el número de capas aplicadas.

EQUIPO DE LIMPIEZA

Después de la aplicación, limpiar minuciosamente todos los equipos usados con disolvente.

SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son sólo para el pintado profesional de vehículos de automoción, y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información en esta TDS se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en: <http://www.ppg.com/PPG MSDS>

Para más información, póngase en contacto con:
PPG

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Te : +34 93 565 07 98

