


	Número de capas:	1.5 - 2	1.5 - 2
	20°C Evaporación: Entre capas Antes horneado Antes repintado	10-15 mins. 15-30 mins. 30-40mins.	10-15 mins. 15-30 mins. 30-40 mins
Tiempos de secado: 	20°C Libre de polvo: 20°C Totalmente seco 60°C Horneado (temperature metal)	HVLP 10-15 mins. 4 Horas 30 mins.	PRESION 10-15 mins. 4 Horas 30 mins.
Espesor capa seca:	Mínimo Máximo Rendimiento teórico:	50 µm 125µm 9m ² /l	50 µm 125µm 9m ² /l
El rendimiento teórico asume el 100% de la eficiencia de la transferencia a los espesores indicados.			

REPARACION Y REPINTADO

El producto F3915 acelera el curado del sistema de pintado de los productos Delfleet UHS y por lo tanto cambia las características de secado. La falta de adherencia podría ocurrir bajo ciertas circunstancias si el sistema Delfleet UHS se ha dejado con un tiempo de evaporación superior a los 30 minutos. Antes del repintado. El tiempo de evaporación recomendado es de entre 5 y 25 minutos, se permite pintar la 1ª capa completa siguiendo los tiempos de secado recomendados, y posteriormente pintar las sucesivas capas.

EQUIPO DE LIMPIEZA

Después de la aplicación, limpiar minuciosamente todos los equipos usados con disolvente.

INFORMACION VOC

El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en la forma de 'listo para usar' es de cómo máximo 420g/litros de VOC.

El contenido de VOC de este producto en la forma de 'listo para usar' es de cómo máximo 420g/litros.

Según el modo de uso elegido, el VOC real de este producto 'listo para usar' puede ser inferior al especificado por el Código Directivo de la UE.



SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son sólo para el pintado profesional de vehículos de automoción, y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información en esta TDS se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

**Para más información, póngase en contacto con:
PPG**

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel: +34 93 565 07 98

