



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



Octubre 2006

Información de Producto



Deltron ADITIVOS

D818 Deltron Acelerador
D886 Deltron Prolongador de Vida de Mezcla
D885 Deltron Acelerante Prolongador

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

D818 Acelerador es un aditivo que acelera la reacción de la pintura con su catalizador. Se añade a la mezcla lista al uso antes de su aplicación.

D886 Prolongador de Vida de Mezcla es un aditivo que prolonga la vida de la mezcla de producto 2K mezclado, permitiendo que el producto listo al uso permanezca en viscosidad de pintado durante un mayor tiempo. D886 no tiene ningún efecto en la aplicación o tiempo de secado.

D885 Acelerante Prolongador es una combinación de acelerador y prolongador de la vida de la mezcla. Con D885, el secado de los acabados será más rápido y su vida de mezcla más larga.

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

Ver Ficha Técnica individual.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



D818 Deltron Acelerador

Proporción de

Mezcla: D818 Acelerador puede añadirse al producto listo al uso en la proporción de:

- (A) Diluyente Deltron * 5l
- (B) D818 250 ml

* D808 ó D807

Este 'diluyente acelerado' se identificará usando la etiqueta naranja suministrada con D818 y se usará como si fuese el D808 o D807 según el ratio de mezcla.



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



D886 Deltron Prolongador de Vida de Mezcla D885 Deltron Acelerante Prolongador

Proporción de Mezcla:

D886 Prolongador de Vida de Mezcla y D885 Acelerante Prolongador se suministran en una botella de plástico de 1l rellena en 250ml que debe diluirse con diluyente Deltron como sigue:

- (A) D886/D885 250ml
- (B) Deltron diluyente Hasta 1l

- Abrir un nuevo envase de D886.
- Añadir diluyente Deltron (D808, D807, D812, D869) hasta que el nivel esté a 3cm por debajo del borde.
- Cerrar el envase y mezclar el contenido agitando el bote.
- Use el 'diluyente especial' obtenido como diluyente normal según ratio de mezcla del producto.

RENDIMIENTO Y LIMITACIONES



No use D818, D885 con imprimaciones o aparejos 2K Deltron

No use D818, D885, D886 con Deltron BC.

Una cantidad excesiva de Acelerador D818 puede reducir el nivel de brillo de la película de pintura seca.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Tras la aplicación, limpie en profundidad con diluyente o disolvente de limpieza.

SALUD Y SEGURIDAD

Estos productos deben para la pintura profesional de vehículos automotoressolamente, y no deben ser utilizados para los propósitos con excepción de ésose especificados. La información sobre este TDS se basa en el actual conocimientocientífico y técnico, y es la responsabilidad del usuario tomar todas las medidasnecesarias para asegurar la conveniencia del producto para el propósito previsto. Para la información de salud y de seguridad referir por favor a la hoja de datos material de seguridad, también disponible en: www.ppgrefinish.com

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel: +34 93 565 03 25

DELTRON® and ENVIROBASE® are registered marks of PPG Industries Ohio, Inc.
Copyright © 2014 PPG Industries Ohio, Inc.
All rights reserved. Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc..

