Delfleet

Octubre 2023 TDS: **RLD95V_DO**

Información Producto

DELFLEET F380

PRODUCTO

Barniz Altas Prestaciones Delfleet Du 1001	F 380
Catalizador MS - Medio	F 8286
Diluyente MS - Rápido	F 8376
Diluyente MS - Medio	F 8375
Diluyente MS - Lento	F 8374

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Delfleet DU 1001 Barniz 2k de Altas prestaciones da un brillo superior cuando se usa formando parte de un sistema de base bicapa más barniz (colores sólidos y metalizados).
Su acabado duradero proporciona protección contra los grafitis y es resistente al ataque de la contaminación atmosférica y de sustancias químicas y líquidos hidráulicos agresivos (incluido el “skydrol”).
Ayuda adicionalmente a minimizar las marcas de enmascarado cuando se pinta rayas y franjas multicolores con los acabados 2k Delfleet .

PREPARACION DEL SUBSTRATO

	Preparar el substrato como se indica a continuación:
	Delfleet DU 1001 Barniz 2k de Altas Prestaciones, puede aplicarse sobre la base bicapa Delfleet y Deltron (colores sólidos y metalizados) después de un mínimo de 20 minutos de tiempo de espera entre capas a 20ºC.
	Antes de aplicarse sobre los acabados 2k Delfleet o Deltron (colores sólidos), el soporte (acabado 2k) debe estar completamente seco y lijado con papel de lija P1000.

PREPARACION Y APLICACION

	Elección del Catalizador:	Utilizar solamente el Catalizador Especial MS F369, el cual ha sido diseñado especialmente.

	Convencional	Calderín
F 380	3 vol	3 vol
F 828669	2 vol	2 vol
Diluyente *	2 vol	1,5 vol

**Elegir el Diluyente de acuerdo con la temperatura de aplicación y el tamaño del vehículo.*

	Temperatura	Diluyente
Elección del Diluyente:	< 18° C	F8376 diluyente rápido
	18 °- 25° C	F8375 diluyente medio
	> 25° C	F8374 diluyente lento

Vida útil d ela mezcla a 20°C -: 1h30 min.

	Viscosidad:	16-20 seg. .AENOR4/20°C
	Pico de fluido:	1.5 – 1.8 mm 1.0 – 1.1 mm
	Presión de Aplicación:	3 - 4 bars
	Número de capas:	2 normales
	20ºC Evaporación:	
	Entre capas	15 minutos
	Antes horneado	15 minutos
Drying time:	**20°C Libre de polvo:**	30 - 45 minutos
	20°C secado al tacto	3 horas
	20°C Totalmente seco	12 horas (toda la noche) a 20° C
	60°C tiempos secado	45 minutos (temperatura metal)
	Secado a fondo con **IR** medio:	15 minutos
	Espesor total capa seca:	45-55 µ

Estos productos son solo para uso profesional.

	Tiempo de espera antes del repintado Lijado: Repintable con:	El barniz Du 1001 Altas Prestaciones 2K puede repintarse sin lijarse hasta 1 semana. Después de 1 semana, el barniz debe lijarse antes de aplicar capas adicionales. **Si es necesario** Cualquier acabado de PPG Delfleet 2K

RENDIMIENTOS Y LIMITACIONES

El uso de equipos de pulverización HVLP puede aumentar la eficacia en un 10% aproximadamente según la marca y el modelo del equipo utilizado.
Las propiedades antigrafitis son efectivas después de 7 días de secado.

EQUIPO DE LIMPIEZA

Después de la aplicación, limpiar minuciosamente todos los equipos usados con disolvente.

INFORMACION VOC
El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en la forma de 'listo para usar' es de cómo máximo 840g/litros de VOC.
El contenido de VOC de este producto en la forma de 'listo para usar' es de cómo máximo 840g/litros.
Según el modo de uso elegido, el VOC real de este producto 'listo para usar' puede ser inferior al especificado por el Código Directivo de la UE.

SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son sólo para el pintado profesional de vehículos de automoción, y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información en esta TDS se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en: **www.ppgrefinish.com**

Para más información, póngase en contacto con:
PPG

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Te: +34 93 565 07 98