

Información sobre el producto



DELFLLEET F380

PRODUCTO

Barniz Delfleet Du 1001 2K de Altas prestaciones	F380
Endurecedor MS – Medio	F8286
Diluyente MS – Rápido	F8376
Diluyente MS – Medio	F8375
Diluyente MS – Lento	F8374



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El barniz Delfleet Du 1001 2K de Altas prestaciones da un brillo superior cuando se usa como parte de un sistema de capa base más barniz (colores sólidos y metalizados).

Su acabado duradero proporciona protección contra los grafitos y es resistente a la contaminación atmosférica y a sustancias químicas y líquidos hidráulicos agresivos (incluido Skydrol).








Ayuda adicionalmente a minimizar las marcas de la cinta cuando se pintan rayas y franjas multicolores con el acabado avanzado Delfleet One MS.

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO


Preparar el sustrato como se indica a continuación:	
	El barniz Delfleet Du 1001 2K de Altas prestaciones puede aplicarse sobre las capas base Delfleet y Deltron (colores sólidos y metalizados) después de un tiempo de espera mínimo de 20 minutos (a 20 °C).
	Antes de aplicarse sobre el acabado avanzado Delfleet One MS (colores sólidos), el sustrato (acabado 2K) debe activarse con el mismo endurecedor y diluyente y secarse completamente antes de lijar con papel de lija P1000.



PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

	Convencional		Calderín
	F380 F8286 Diluyente *	3 vol 2 vol 2 vol	3 vol 2 vol 1,5 vol
* Elegir el diluyente de acuerdo con la temperatura de aplicación y el tamaño del vehículo.			
	Elección del diluyente:	Temperatura	Diluyente
		Hasta 18 °C 18-25 °C Por encima de los 25 °C	Diluyente rápido F8376 Diluyente medio F8375 Diluyente lento F8374
Vida útil de la mezcla a 20 °C: 1 h 30 min			
	Viscosidad:	14-16 seg. Din4/20 °C	
	Ajuste de la pistola:	1,5 – 1,8 mm	1,0 – 1,1 mm
	Presión de pulverización:	3 - 4 bar	
	Número de capas:	2 normales	
	Evaporación a 20 °C: Entre capas: Antes de horneado:	15 minutos 15 minutos	
Tiempo de secado: 	Libre de polvo a 20 °C: Secado al tacto a 20 °C: Totalmente seco a 20 °C: Tempo de secado a 60 °C:	30 - 45 minutos 3 horas 12 horas (toda la noche) a 20 °C 45 minutos (temperatura metal)	
	Totalmente seco con IR medio: Espesor total capa seca:	15 minutos 45-55 μ	



	Tiempo de espera antes del repintado:	El barniz Delfleet Du 1001 2K de Altas Prestaciones puede repintarse sin lijarse hasta 1 semana después de aplicarlo. Después de 1 semana, el barniz debe lijarse antes de aplicar capas adicionales.
	Lijado:	Si es necesario
	Repintable con:	Cualquier acabado 2K de PPG Delfleet Ver selección de endurecedores para acabados tal como se recomienda en la descripción del producto.

RENDIMIENTOS Y LIMITACIONES

El uso de equipos de pulverización HVLP puede aumentar la eficacia de transferencia en un 10 % aproximadamente según la marca y el modelo del equipo utilizado.

Las propiedades antigrafiti son efectivas después de 7 días de secado.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Después de la aplicación, limpiar minuciosamente todos los equipos usados con disolvente o diluyente.

El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en la forma de "listo para usar" es de cómo máximo 840 g/litro de VOC.

El contenido de VOC de este producto en la forma de "listo para usar" es de cómo máximo 840 g/litro. Según el modo de uso elegido, el VOC real de este producto "listo para usar" puede ser inferior al especificado por la Directiva de la UE.

SALUD Y SEGURIDAD

Estos productos son solo para uso profesional y no deben utilizarse para propósitos distintos a los especificados. La información en esta TDS se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto es adecuado para la finalidad prevista. Para información sobre Salud y Seguridad consultar la Ficha de Datos de Seguridad, también disponible en:

<http://www.ppg.com/PPG MSDS>

PPG Iberica Sales&Services, S.L.
C/Roselló 5
08191 Rubí-Barcelona
Telf: 935657400

