



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



mai 2006 (update janvier 2010)

Information Produit



Additifs

PRODUITS

Deltron Accelerator	D818
Deltron Potlife Extender	D886
Deltron Enhancer	D885

DESCRIPTION DU PRODUIT

D818 Accelerator est un additif qui accélère la réaction du composant de peinture avec le durcisseur. Il est ajouté avant le traitement au produit mélangé prêt à l'emploi.


D886 Potlife Extender est un additif qui rallonge le durée de vie en pot de produits 2K mélangés, ce qui rallongera la viscosité pistolable des produits prêt à l'emploi. D886 n'a pas d'effet sur le traitement de pistolage ou les temps de séchage à cœur.

D885 Enhancer est une combinaison d'un accélérateur et un Potlife Extender. À l'usage du D885, les finitions sécheront plus rapidement et la vie en pot sera rallongée.

PREPARATION DU SUPPORT

Voir PDS concerné.

MODE D'EMPLOI



Proportion de mélange:

D818 DELTRON® Accelerator

D818 Accelerator peut être utilisé pour faire un diluant accéléré par l'ajout de:

- (A) *Deltron Thinner* *
- (B) D818

* D808 ou D807 5l
Ce "diluant accéléré" doit être prévu 250 ml
d'une étiquette orange : rempli
avec D818 et utilisé comme D808
ou D807, suivant la proportion de
mélange du produit.

INSTALLATION DU PRODUIT



Proportion de mélange:

D886 *Deltron Potlife Extender* D885 *Deltron Enhancer*

D886 Deltron Potlife Extender ou D885 Enhancer sont conditionnés dans un bidon en plastique de 1L, qui contient 250 ml de produit. Diluer avec Deltron Thinner comme suit:

- (A) D886/D885 250ml
- (B) *Deltron* Diluant Jusqu'à 1l

- Ouvrez un nouvel emballage D886.
- Ajouter *Deltron Thinner* (D808, D807, D812, D869) jusqu'à ce que la quantité de liquide est à 3 cm en dessous du bord.
- Refermer l'emballage et mélanger le contenu en bien agitant la bidon.
- Utiliser le "diluant spécial" comme s'il était un diluant normal suivant les proportions de mélange du produit.

PRESTATIONS ET LIMITATIONS



Ne PAS utiliser le D818, D885 dans les Apprêts 2K *Deltron*.

Ne PAS utiliser le D818, D885, D886 dans peinture de base de *Deltron BC*.

Quantités de trop grandes de D818 peuvent réduire le niveau de brillant de la couche de peinture sèche.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Après usage, nettoyer intégralement le matériel avec un solvant de nettoyage ou un diluant.

SANTE ET SECURITE

Ces produits sont uniquement destinés à un usage professionnel et ne sont pas appropriés à d'autres buts que ceux mentionnés. L'information sur ce PDS est basée sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution afin de pouvoir garantir un usage correct du produit. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur www.ppgrefinish.com

INFORMATION

PPG Industries
infobenelux@ppg.com



ENVIROBASE, DELTRON and the PPG logo are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc, Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc