

Fiche technique



AGENTS TEXTURANTS F382 – F383

PRODUITS

Additif texturant gros grain	F382	Teinte mate PU Delfleet	
Agent texturant grain fin	F383	Teinte Delfleet QD	
Teinte Delfleet 350		Diluant standard	F372
Teinte Delfleet 280			

DESCRIPTION DES PRODUITS


Les agents texturants Delfleet sont destinés à couvrir les légers défauts des supports, tout en offrant des propriétés anti-gravillonnage et anti-glisse. Ils doivent être utilisés uniquement avec un système de pulvérisation conventionnel.

L'additif texturant gros grain est conçu spécifiquement pour être utilisé sur des plastiques et pour l'intérieur de camions.


PREPARATION DES SUPPORTS

	Consulter la fiche technique de la finition concernée pour plus d'informations sur la préparation.
--	--

PREPARATION ET APPLICATION

	CONVENTIONNEL	
	1. Mélanger la finition choisie avec le durcisseur adapté (consulter la fiche technique de la finition pour plus de détails).	
	2. Utiliser le mélange activé de la manière suivante :	
	ADDITIF TEXTURANT GROS GRAIN F382 280 / 350 5 volumes F382 1 volume	AGENT TEXTURANT GRAIN FIN F383 Finition 3 volumes F383 1 volume
	ou : Teinte mate PU / QD : 4 volumes F382 1 volume	
Durée de vie en pot à 20°C :	Voir la fiche technique de la finition concernée	



	Proportions de dilution :	ADDITIF TEXTURANT GROS GRAIN F382	AGENT TEXTURANT GRAIN FIN F383	
		CONVENTIONNEL	CONVENTIONNEL 1^e étape	CONVENTIONNEL 2^e étape
	Réglage du pistolet :	1,7 - 1,9 mm	1,5 - 1,7 mm	2,5 mm
	Pression:	3,5 - 4,5 bars		1 - 1,5 bar
	Nombre de couches :	1 rapide, 2 normales	2 normales	2 - 3
	Temps d'attente à 20°C :	30 minutes	30 minutes	30 minutes

PERFORMANCES ET LIMITES

L'aspect final de la finition peut être ajusté selon les besoins, en fonction de la pression et du nombre de couches appliquées.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Après utilisation, nettoyer soigneusement l'ensemble du matériel à l'aide d'un diluant ou d'un solvant de nettoyage.

HYGIENE ET SECURITE

Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine. Pour les informations en matière d'hygiène et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante : http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Industries France
10 rue Fulgence Bienvenüe
92238 Gennevilliers Cedex
FRANCE
Tel : 01 41 47 21 22
Fax : 01 41 47 21 25

