



AUTO REFINISH

Couleurs de bases

DH987 Cyan à Violet

DH991 Magenta à Or

DH988 Argent à Vert

DH993 Violet à Orange

DH989 Vert à Violet

DH994 Or à Argent

DH990 Bleu à Rouge

Information Produit

HARLEQUIN

DESCRIPTION PRODUIT

Les teintes de base Harlequin contiennent des micras qui donnent au film de peinture la propriété de changer de couleur lorsqu'on regarde le support sous des différents angles. Chaque couleur offre une large gamme de nuances selon l'angle d'incidence de la lumière.

Les noms classiques de couleurs reflètent la couleur vue à des angles approximativement de 90° et de 45° respectivement.

Ces couleurs sont totalement compatibles avec la gamme des produits du Système de refinition Global PPG et peuvent être utilisées comme couches de base G.R.S.


PREPARATION DU SUPPORT

Appliquer sur des surfaces soigneusement préparées. Une couche d'apprêt 2K est fortement recommandée telle que Prima UHS Greymatic, D839, D8023, D836, D838, D857 ou D8022. Après un ponçage très soigneux, finir avec du papier abrasif 500 (sec) ou P1000 (à l'eau). La surface doit alors être intégralement nettoyée avant l'application de la couleur.

GUIDE D'APPLICATION

Mélange Standard – Sédimentation possible.

Secouer vigoureusement le pot à la main avant d'ajouter les diluants.



Proportions de mélange:

Couleur BC

Diluant*

1 volume


1 volume

A noter : agiter mécaniquement après l'ajout de diluant (2 minutes sur un agitateur).

Mélange trois couches : Les couleurs Harlequin peuvent être utilisées comme couches intermédiaires avec D941. Ce faisant vous obtiendrez plus de transparence en utilisant une couche de fond comme Noir, Blanc etc. D941 peut être utilisé en toute quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré. (Exemple: 100 parts D941 : 1 part couleur Harlequin).

Les durcisseurs D841 ou D884 doivent être utilisés à la fois pour la couche de fond et la couche intermédiaire à raison de 5% par volume de couleur diluée.

- Utiliser le diluant adapté en fonction de la température d'application.



Durée de vie en pot: Mélange Standard : Pas de limite (Bien agiter avant utilisation)

Mélange trois-couches : Avec utilisation de D841 ou D884 – la durée de vie en pot est d'une heure.

GUIDE D'APPLICATION



Diamètre de la buse :


1.3mm - 1.4mm
Régler le pistolet selon les recommandations du fabricant

Nombre de couches :

2-3 ou jusqu'à ce que l'effet soit obtenu

Epaisseur de film :

25 microns pour une performance optimale.
Pour une utilisation en trois-couches, appliquer autant de couches que souhaité pour obtenir la couleur désirée.



Evaporation entre les couches :

5 - 10 minutes



Temps de séchage à 20°C :

Avant application du vernis
15 minutes minimum
24 heures maximum




Vernis :

Tout Vernis du Système GRS peut être utilisé sur cette base.

NOTES

1. Les peintures personnalisées et les finitions non standardisées sont exclues de la couverture apportée par la Garantie de Performance Globale de la Peinture.
2. Pour plus amples informations, se référer à la fiche EU02 – Bases globales.

HYGIENE ET SECURITE



Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de sécurité produits et aux étiquettes des emballages.
Utiliser les équipements de sécurité préconisés.

Ce produit est destiné exclusivement à un usage professionnel.

L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L'information contenue dans cette notice est susceptible d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.

Les temps de séchage moyens indiqués sont calculés sur une base de 20°C. L'épaisseur de la couche, l'humidité et la température de l'atelier peuvent toutes influencer les temps de séchage.



**PPG Industries France
10, Rue Fulgence Bienvenüe
92238 Gennevilliers Cedex
FRANCE**

**Tel: 01 41 47 21 24
Fax: 01 41 47 21 25**

