



Février 2008

Fiche technique



Anti-silicones D899

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'additif anti-silicone D899 est un produit auxiliaire spécialement formulé pour aider à éliminer les problèmes de cratères dus à une contamination par du silicone ou de la graisse.

MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT



Ajouter 15 ml de D899 dans 1 litre de finition 2K prête à l'emploi. Ce produit doit être ajouté après activation et avant dilution, pour veiller à ce que la teneur en COV maximale du produit utilisé ne soit pas dépassée. Le diluant doit alors être ajouté au niveau normal recommandé.

INFORMATIONS PRODUIT



Ne **pas** utiliser le D899 dans les apprêts, Deltron BC et Envirobase. Des quantités excessives de D899 peuvent provoquer des cratères sur la couche de finition.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Après utilisation, nettoyer intégralement le matériel avec un solvant de nettoyage ou un diluant.

INFORMATIONS RELATIVES AUX COV

Ce produit n'est pas concerné par la directive européenne 2004/42 et n'a donc pas de classification par catégorie de produit. Ce produit doit être utilisé par des professionnels de la réparation automobile.

SANTE ET SECURITE

Ces produits sont réservés aux professionnels, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine.

Pour les informations en matière de santé et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante :

<http://www.ppg.com/PPG MSDS>

PPG Industries France
10 rue Fulgence Bienvenüe
92238 GENNEVILLIERS CEDEX
Tél. : 01 41 47 79 95
Fax : 01 41 47 21 25

