

Fiche technique



ACCELERATEUR DE SECHE DELFLEET UHS F3915

PRODUIT

Accélérateur de sèche Delfleet UHS

F3915




DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Accélérateur de sèche Delfleet UHS a été conçu pour améliorer le durcissement à coeur des teintes brillant direct Delfleet UHS et du vernis UHS Delfleet.

En tant qu'accélérateur, il réduit les temps de séchage et d'étuvage sans altérer aucune des propriétés associées au système Delfleet UHS.



PREPARATION ET APPLICATION

	Système brillant direct Delfleet UHS En volume		Vernis En volume	
	Système Delfleet UHS brillant direct 3 F3276 / F3278 / F3279 1 F3304 / F3305 / F3306 0,5		F3460 3,5 F3278 / F3279 1	
Puis ajouter jusqu'à 50 ml de F3915 par litre de peinture prête à l'emploi.				
Durée de vie à 20°C : 1 heure				
	Viscosité :	Système brillant direct 19-31 s AFNOR4/20°C	Vernis 19-31 s AFNOR4/20°C	
	Réglage du pistolet :	Suivre les préconisations du fournisseur	Suivre les préconisations du fournisseur	
	Nombre de couches :	1,5 - 2	1,5 - 2	
	Temps d'attente à 20°C : Entre couches Avant étuvage Avant repeinture	10-15 mn 15-30 mn 30-40 mn	10-15 mn 15-30 mn 30-40 mn	
Temps de séchage : 	Hors poussières à 20°C : Séchage à cœur à 20°C : Étuvage à 60°C : (temp. métal)	HVLP 10-15 mn 4 h 30 mn	PRESSION 10-15 mn 4 h 30 mn	
Épaisseur du film sec :	Minimum Maximum Rendement théorique :	50 µm 125µm 9m ² /l	50 µm 125µm 9m ² /l	
Rendement théorique dans l'hypothèse d'un taux de transfert de 100% et d'une épaisseur de film correspondant à celle qui est indiquée.				



REPARATION & REPEINTURE

Le F3915 accélère le séchage à cœur des produits de la gamme Delfleet UHS et change donc leurs propriétés de séchage. Des temps d'évaporation supérieurs à 30 mn entre chaque couche peuvent provoquer un détrempage du film dans certaines conditions. Nous conseillons fortement un temps d'attente compris entre 5 et 25 minutes. Sinon laisser sécher entièrement avant d'appliquer les couches suivantes.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Après utilisation, nettoyer soigneusement tout le matériel à l'aide d'un diluant de nettoyage.

HYGIENE ET SECURITE

Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel et ne doivent être utilisés en aucun cas pour d'autres raisons que celles spécifiées ici. Les informations figurant sur cette Fiche technique sont basées sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Nous ne saurions être tenus responsables de l'utilisation que pourrait en faire toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si celui-ci est adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire. Avant utilisation, consulter les Fiches de Données de Sécurité des produits pour plus de détails sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de stockage.

PPG Industries France
10 rue Fulgence Bienvenüe
92238 Gennevilliers Cedex
FRANCE
Tel : 01 41 47 21 22
Fax : 01 41 47 21 25

