

## Product Information



### ACCELERATEUR 2K EPOXY

F384

#### PRODUITS

Accélérateur 2K époxy  
Apprêts époxy

F384  
F3990, F3991, F3994, F391, F399

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

F384 est un accélérateur 2K époxy de séchage pour les apprêts époxy PPG lorsque la température est inférieure à 15°C.

#### PREPARATION DES SUPPORTS

Se référer à la fiche technique de l'apprêt utilisé

#### GUIDE D'APPLICATION

L'Accélérateur 2K époxy F384 doit être ajouté à l'apprêt époxy lorsqu'il est prêt à l'emploi (après ajout du durcisseur), dans une proportion de 3% du poids (30 g/l ou 33 ml/l).  
La durée de vie en pot est de 4 heures.

#### PERFORMANCE ET LIMITATIONS

Un excès d'accélérateur peut avoir des incidences sur le temps de séchage et la durabilité du produit.



## HYGIENE ET SECURITE

**Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel**, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine. Pour les informations en matière d'hygiène et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante : [http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)



**PPG Industries France**  
**10 rue Fulgence Bienvenüe**  
**92238 Gennevilliers Cedex**  
**FRANCE**  
**Tel : 01 41 47 21 22**  
**Fax : 01 41 47 21 25**

