



2009-10-06

Delfleet F3119 Delfleet UHS Mattító adalék

TERMÉK	LEÍRÁS												
F3119	Delfleet UHS Mattító adalék												
TERMÉK LEÍRÁS Az F3119 Delfleet UHS Mattító adalék a Delfleet UHS fedőfesték fényességének csökkentésére lett kifejlesztve, különleges matt bevonatot adva.													
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS													
	<p>Felületek Jó állapotú eredeti festés, zsírtalanítva, tisztítva és csiszolva P320-360 szárazon vagy P600 vizesen a fedőfesték felhordása előtt.</p> <p>Acél, alumínium, üvegszál erősítésű műanyaglemez és cink felületet alapozunk megfelelő Delfleet alapozóval a tapadás és felületvédelem érdekében</p> <p>Ne használjuk a Delfleet UHS fedőfestéket a következő bevonatok fölél: Termoplasztikus akril Szintetikus bevonatok</p> <p>Ha vizes bázisú alapozóra hordjuk fel, az alapozónak teljesen száradtnak kell lennie a fedőfestés előtt.</p>												
	<p>A festendő felületnek száraznak, tisztának, korróziómentesnek, olajos szennyeződéstől mentesnek kell lennie.</p> <p>Tisztítás A felületet tisztítsuk a D845 Zsírtalanító és a D837 Szesztes lemosó kombinációjával (vagy D842 alacsony VOC tartalmú lemosó).</p>												
KEVERÉSI ARÁNY													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hatás</th> <th>F3112 UHS Fedőfesték</th> <th>F3119 Mattító adalék</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Félfényes</td> <td>3 rész</td> <td>2 rész</td> </tr> <tr> <td>Tojásbé</td> <td>3 rész</td> <td>3 rész</td> </tr> <tr> <td>Matt</td> <td>3 rész</td> <td>3.5 rész</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ezután adjunk legfeljebb 50 ml F3915-t az aktivált festékhez.</p> <p>Az F3119 hozzáadása után aktiváljuk és hígítjuk a fedőfesték keverési arányának megfelelően:</p> <p>UHS Fedőfesték 3 rész. Edző 1 rész Hígító 0.5 rész</p> <p>A fényesség csökkenés változik a különböző színek, felületek, felhordás/száradási körülmények és a rétegvastagságtól függően.</p> <p>Ajánlott minta panelt fűjni a használat előtt és beállítani az F3119 mennyiségét, ha szükséges.</p>	Hatás	F3112 UHS Fedőfesték	F3119 Mattító adalék	Félfényes	3 rész	2 rész	Tojásbé	3 rész	3 rész	Matt	3 rész	3.5 rész
Hatás	F3112 UHS Fedőfesték	F3119 Mattító adalék											
Félfényes	3 rész	2 rész											
Tojásbé	3 rész	3 rész											
Matt	3 rész	3.5 rész											
ESZKÖZ TISZTÍTÁS													
	<p>Használat után tisztítsunk meg minden eszközt tisztító folyadékkal vagy hígítóval.</p>												

Termékiismerető



**VOC INFORMÁCIÓ**

Az EU határértéke ennek a terméknek (termék kategória: IIB.e.) felhasználásra kész formában maximum 840 g/l VOC. A VOC tartalma ennek a terméknek felhasználásra kész formában maximum 840 g/liter. Függetlenül a felhasználás módjától, az aktuális fűzésre kész termék VOC tartalma kevesebb lehet, mint az EU irányzatban meghatározott.

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Csak szakműhelyekben történő felhasználásra. Csak a termékismertetőben meghatározott célra használható. A termékismertetőben szereplő információk a jelenlegi tudományos és technikai tudáson alapulnak és a felhasználó felelőssége megtenni minden szükséges lépést annak érdekében, hogy biztosítsa a termék alkalmasságát a felhasználáshoz. Az Egészségvédelem és Biztonság információkhoz lásd a Biztonságtechnikai Adatlapot, mely elérhető a www.ppgrefinish.com weboldalon is.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Tel: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13



Auto Finish Kft.,
Mogyoródi út. 188,
1141 Budapest,
Hungary
Tel: 00-36-1-402-2200
Fax: 00-36-1-400-2163

Termékismertető

