



AUTO REFINISH

Termékismertető

CERAMICLEAR™ D8105

HS Színtelen lakk
Csökkentett oldószer tartalmú
VOC 420g/l


TERMÉKLEÍRÁS

A PPG CeramiClear™ Deltron D8105 egy HS színtelen lakk, amely kitűnően ellenáll a sérüléseknek és karcolásoknak. A D8105-ös megfelel a környezetvédelmi előírásoknak (VOC complaint).

A PPG CeramiClear™ Deltron D8105-ös rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik. Megvédi a felületet a karcoktól, amit az automata mosók okozhatnak, jobban mint a hagyományos lakkok, ezáltal sokkal hosszabban biztosítja a gépkocsi fényét.

A PPG CeramiClear™ Deltron D8105 megfelel a környezetvédelmi előírásoknak a Deltron BC és az Envirobase rendszerekkel együtt.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS



Amikor egy olyan felület sérül, ami eredetileg CeramiClear™ technológiával készült akkor a felületet gondosan meg kell csiszolni. Ellenkező esetben a felületes csiszolás később tapadási gondokat eredményezhet.


Csiszoljuk a gyári bevonatot kezdve P320-P500 csiszolópapírral; a szélekhez használjunk Scotch brite-ot (szürke).

TISZTÍTÓ KIVÁLASZTÁSA



Lásd termékismertetőt: [PDS_PPG_Zsirtalantók](#).


FELÜLETEK



A bázisfestékeknel amikor a D8105-öt használjuk a következő kilevegőztetési idő ajánlott:

- **Deltron BC** – teljes mattulásig, plusz 10 perc
- **Envirobase** – teljes mattulásig, plusz 15 perc (a Venturi fúvókák használata ajánlott; lásd – termékismertetőt: [PDS_PPG_Envirobase](#)).


TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉS



Keverési arány


D8105 2 rész

D8215 1 rész



Viszkozitás
DIN4 20°C-on

16-18 perc



Fazékidő 20°C-on

1 óra (használható a D866 – 30 g/ 1L felhasználásra kész lakkhoz; a fazékidő 2 órával megnő, de a teljes száradás nem változik)

FELHORDÁS, KILEVEGŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS



Fúvóka
Nyomás


1,3-1,6 mm

A pisztolygyártó cég ajánlása alapján



Rétegszám

1 vékony, 1 teljes



Kilevegőztetési idő:

- Rétegek között

10 perc

- Beégetés előtt

5-10 perc



Teljes száradás 60°C-on


30-40 perc

SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK



- A PPG CeramiClear™ Deltron D8105-ös egy speciális karcálló lakk ezért a szemét kisedése és polírozhatósága egy külön folyamatot igényel.
- A polírozhatósági idő nagyon rövid. A legjobb polírozni a beégetés után 1 óra elteltével. Minél hosszabb a beégetéstől számított eltel idő annál nehezebb a lakk polírozhatósága. Ajánlott konzultálni a polírozóanyag beszállítóval.

BIZTONSÁGTECHNIKA



Kérjük, kövesse a PPG által meghatározott biztonságtechnikai előírásokat, és használja a személyes védő felszereléseket.

A termék csak szakszerű műhelyben történő felhasználásra javasolt.

Az említett adatok csak információként szolgálnak. Használni a termékeket elég információ vagy szakszerű továbbképzés nélkül csak a felhasználó felelősségére. Ezért nem áll módunkba felelősséget vállalni bármilyen rossz eredmény vagy veszteség esetén.

A termékismertetőben közölt adatok bármikor módosíthatók általunk a folyamatos termékfejlesztés következtében.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>