



RLD259V

AUTO REFINISH

2016-03-24

Deltron® D8171

Premium UHS Színtelen Lakk

TERMÉK	NÉV
D8171	Deltron GRS Premium UHS Színtelen lakk
D8302	Deltron UHS Edző
D8714	Deltron gyorsított hígító
D8717	Deltron hígító
D8718	Deltron hígító
D8719	Deltron hígító
D814	Deltron Rugalmasság növelő
D819	Deltron Matt Rugalmaság növelő
D843	Deltron Érdesítő adalék
D844	Deltron Bőrhatás adalék

TERMÉK LEÍRÁS

A D8171 egy akril két komponensű színtelen lakk, amely optimálisan használható Envirobase® High performance bázis festékre.


Magas szintű tartósságot és karcállóságot biztosít a javítások során, miközben sok oldalúan használható.

A D8171 különösen azokon a helyeken megfelelő, ahol nehéz a nagy szárítási hőmérséklet elérése, és jellemzően csak egy edzőt használnak a munkáikhoz, a raktár készlet csökkentése érdekében.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Pormentes Envirobase bázis festékre hordjuk fel a Deltron D8171 Színtelen lakkot. "Méhviaszos" kendő használata javasolt..

KEVERÉSI ARÁNYOK



Keverési arányok UHS edővel

térfogat szerint:

D8171	3.0 rész
UHS edző *	1.0 rész
Hígító*	0.6 rész.

Mint minden UHS termék, a hideg felhasználásra kész festék hőmérséklet a felhordást megnehezíti, illetve területi problémákat okozhat.. Javasolt a felhasználásra kész, terméket 15°C. felett felhordani

*Edzőt és hígítót a felhordási hőmérséklethez válasszunk. A hígító választás függ a felhordási hőmérséklettől, a légmozgástól és a munka nagyságától.

Rendszer

UHS edző

Hígító

Szárítási táblázat








Szakműhelyekben történő felhasználásra.

RLD259V

1 / 5

Termékismertető



	Expressz	D8302	D8714	10 perc 60°C-on vagy 20 perc 50°C-on
	Normál	D8302	D8717/18/19	30 perc 50°C-on vagy 20 perc 60°C-on
	Lassú, magas hőmérséklethez	D8302	D8720	30 perc 50°C-on vagy 20 perc 60°C-on
	Fazékidő 20°C-on:			
	D8302+D8714	40 perc		
	D8302+D8717/18/19	75perc		
	Viszkózítás 20°C-on:		18 – 20 mp. / DIN4	
	Szórópisztoly beállítás:		Ø 1.2 - 1.3 mm	
FELHORDÁS				
	Expressz, vékony dupla réteg felhordás			
	Felhordás	Egy közepes réteg, amit követ egy teljes réteg, amely 50-60 mikrométer réteg vastagságot ad. Az első réteget vigyük fel az összes panelre, majd ezután következzen a második réteg.		
	Szikkasztás a rétegek között	Kevesebb, mint 3 panel esetén 2-3 perc		
	Több, mint 3 panel esetén nincs szükség szikkasztásra.			
	Szikkasztás a szárítás vagy Infra szárítás előtt	0 – 5 perc		
SZÁRADÁSI IDŐK				
		D8302 + D8714	D8302 + D8717/D8718/D8719	
	Átszáradás 50°C-on	20 perc*	30 perc*	
	Átszáradás 60°C-on	10 perc *	20 perc *	
	Átszáradás Infrával.	8 - 15 perc (középhullám) , tárgy hőmérséklet 90°C -100°C		
	** A megadott száradási idők az elért tárgy hőmérsékletnél értendőek, továbbá számítsunk további időt a tárgy hőmérséklet eléréséhez.			
	Teljes rétegvastagság	50 µm minimum	60 µm maximum	

JAVÍTÁS ÉS ÁTFESTÉS



Szakműhelyekben történő felhasználásra.

RLD259V

2 / 5

Termékiismerető



	Csiszolás:	Átfestés előtt csiszoljuk meg a tapadás érdekében.
	Vizesen	P800
	Szárazon	P400 - P500
	Átfestési idő:	
	Szárítás vagy Infra	Miután kihült

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁRNYALÁSI ELJÁRÁS

1. hordjuk fel a D8171 Premium UHS Színtelen lakkot a fentiek alapján
2. Ügyeljünk arra, hogy minél kisebb legyen a javítási terület.
3. A lakk szórási széleit olvasszuk össze D8731 Aerosol Ködölő hígítóval vagy D8430 Gyors Ködölő hígítóval.

* Látsd: a RLD 299V számú technikai adatlapot.

POLÍROZÁS

Ha szükséges polírozni, (azaz porzárványok eltávolítása) 1-24 órán belül végezzük el, a megadott szárítási idő után.

Csiszoljuk meg a felületet P1200 majd P1500 gépi csiszolással. Fejezzük be 3M Trizact P3000 csiszolással, majd polírozzuk meg a felületet.

Javasolt gyapjú polír korongal kezdeni kis fordulaton, elkerülve, hogy a felület túl hevüljön. Ha szükséges hagyjuk visszahűlni a felületet. Fejezzük be kemény szivacs polír korongal, majd puha szivacs korongal.

ESZKÖZ TISZTÍTÁS

Használat után tisztítsunk meg minden eszközt

MATT, SZATÉN ÉS ÉRDESÍTETT BEVONATOK, RUGALMAS FELÜLETEK FESTÉSE

Termékiismerető



Matt, félfényes (szatén), vagy érdesített bevonathoz a D8171 Premium UHS Színtelen lakkhoz mattító adalékot, rugalmasság növelőt vagy érdesítő adalékot kell keverünk. ,

Adalék anyagokra a D8171 alkalmazásánál is szükség van, ha rugalmas felületekre hordjuk fel.(tipikusan műanyagok)

A szükséges adalék mennyiségek térfogat vagy súly szerint megtalálhatóak a színkeverő programban, vagy alábbi táblázatban.

Megjegyzés: MEREV FELÜLETEK: minden fém felület, üvegszál erősítésű poliészter lemezek
RUGALMAS FELÜLETEK: minden műanyag

Felület	Megjelenés	D8171	D843	D844	D814	D819	D8302	Hígító
Merev	Fényes	652 g					883 g	990 g
	Matt Érdesített	267 g	590 g				732 g	949 g
	Bőrhatás	375 g		672 g			871 g	973 g
Rugalmas	Fényes	577 g			756 g		960 g	1067 g
	Matt érdesített	207 g	508 g			616 g	836 g	1053 g
	Bőrhatás	300 g		538 g		694 g	906 g	1008 g

SÚLYSZERINTI KEVERÉS

Meghatározott össz mennyiség keveréséhez használjuk az alábbi táblázatot.
Komulativ recept, ne tárázzuk a mérleget.

Felhasználásra kész lakk Literben	D8171	D8302	Hígító
0.10 L	65 g	88 g	100 g
0.20 L	130 g	176 g	200 g
0.25 L	163 g	220 g	250 g
0.33 L	216 g	290 g	330 g
0.50 L	328 g	440 g	500 g
0.75 L	490 g	660 g	750 g
1.00 L	650 g	880 g	1 000 g
1.50 L	975 g	1 320 g	1 500 g
2.00 L	1 300 g	1 760 g	2 000 g
2.50 L	1 630 g	2 200 g	2 500 g

VOC INFORMÁCIÓ

Szakműhelyekben történő felhasználásra.

RLD259V

4 / 5

Termékiismerető





Az EU határértéke ennek a terméknek (termék kategória: IIB.d.) felhasználásra kész formában maximum 420 g/l VOC. A VOC tartalma ennek a terméknek felhasználásra kész formában maximum 420 g/liter. Függetlenül a felhasználás módjától, az aktuális fűtésre kész termék VOC tartalma kevesebb lehet, mint az EU irányzatban meghatározott.

Kombinációja ennek a terméknek a D814, D819, D843 vagy D844 adalékkal speciális bevonatot ad amely definiálva van az EU Direktíva által. Az EU határértéke ebben a kombinációban a felhasználásra kész termék 840g/liter VOC. A VOC tartalma ennek a terméknek ebben a kombinációban max 840 g/l.

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Csak szakműhelyekben történő felhasználásra. Csak a termékismertetőben meghatározott célra használható. A termékismertetőben szereplő információk a jelenlegi tudományos és technikai tudáson alapulnak és a felhasználó felelőssége megtenni minden szükséges lépést annak érdekében, hogy biztosítsa a termék alkalmasságát a felhasználáshoz. Az Egészségvédelem és Biztonság információkhoz lásd a Biztonságtechnikai Adatlapot, mely elérhető a www.ppgrefinish.com weboldalon is.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Tel: +48 22 753 03 10 Tel:
Fax: +48 22 753 03 13



Termékismertető

