

Scheda Tecnica



DELFLLEET F3119



PRODOTTO

Pasta Opacante per smalti UHS F3119

DESCRIZIONE PRODOTTO

La Pasta Opacante F3119 nasce per opacizzare gli smalti UHS di Delfleet.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

 	<p>Preparare il supporto nel seguente modo:</p> <p>Il supporto deve essere sgrassato e carteggiato con P320-P360 prima di iniziare a verniciare.</p> <p>Ferro, alluminio e zinco devono essere prima preparati con i primer di Delfleet (vedere scheda tecnica) al fine di garantire la giusta adesione e protezione del supporto.</p> <p>Se usato su primer all'acqua, assicurarsi che il primer sia completamente essiccato prima di verniciare.</p>	<p>PULIZIA</p> <p>Il supporto da verniciare deve essere asciutto, pulito e privo di tracce di corrosione, grasso e agenti che possano impedire l'adesione.</p> <p>Preparare adeguatamente i supporti con una combinazione di sgrassante D845 e detergente sgrassante D837 o detergente D842 a basso COV</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUIDA ALLA'APPLICAZIONE

La brillantezza di Delfleet UHS può essere ridotta aggiungendo la pasta opacante F3119 nei seguenti rapporti:														
<table border="1"><thead><tr><th>Finitura</th></tr></thead><tbody><tr><td>Semi opaco</td></tr><tr><td>Satinato</td></tr><tr><td>Opaco</td></tr></tbody></table>	Finitura	Semi opaco	Satinato	Opaco	<table border="1"><thead><tr><th>Tinta pronta in UHS F3112</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>3</td></tr></tbody></table>	Tinta pronta in UHS F3112	3	3	3	<table border="1"><thead><tr><th>Pasta opacante F3119</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>3.5</td></tr></tbody></table>	Pasta opacante F3119	2	3	3.5
Finitura														
Semi opaco														
Satinato														
Opaco														
Tinta pronta in UHS F3112														
3														
3														
3														
Pasta opacante F3119														
2														
3														
3.5														
Dopo aver aggiunto F3119 catalizzare e diluire: 3 : 1 : 0.5 (per dettagli vedere scheda tecnica dell'F3112)														
La riduzione di brillantezza varia a seconda dei colori, dei materiali e dell'applicazione. E' consigliabile spruzzare un pannello prima dell'uso e correggere il quantitativo di F3119 se necessario.														



PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Dopo l'uso pulire l'attrezzatura con diluenti da lavaggio.

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV



2004/42/11B
(e) (840) 840

Il valore limite di COV ai sensi della normativa UE per questo prodotto (categoria: IIB.e) nella forma pronta all'uso è pari a 840g/litro massimo.

Il contenuto di COV nel prodotto pronto all'uso è di 840g/litro al massimo.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.

SALUTE E SICUREZZA

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
DIREZIONE REFINISH
Via De Gasperi 17/19
20020 LAINATE (MI)
Tel: 02 931792.1
Fax: 02 931792.53

