

Scheda Tecnica



DELFLLEET A600

PRODOTTO


Additivo per sistema multistripe A600

DESCRIZIONE PRODOTTO

L' Additivo per sistema multistripe è stato studiato per garantire un efficiente ciclo di verniciatura multistripe con un miglioramento della durezza della superficie.
Quando aggiunto a Envirobase High Performance nelle dosi raccomandate, il contenuto di VOC nel prodotto pronto all'uso rimane al di sotto dei limiti richiesti dalla normativa (< 420 gr/l di VOC)

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Preparazione:




ENVIROBASE	100 parti
A 600	30 parti
Diluyente T494-5	0-30% Vol.

Agitare bene prima dell'applicazione.

Usare filtri di nylon specificatamente studiati per prodotti all'acqua.

Potlife at 20°C: 48 ore



Viscosità:

HVLP/Compliant

15-18 sec. DIN4/20°C

Pressione

15-18 sec. DIN4/20°C



Regolazione
aerografo:


1.4 -1.8 mm.

0.85 -1.0 mm.

2 Bar In ingresso

2 Bar In ingresso

Fluido 280 - 320 cc/min




Numero di mani:

2-3

2-3

+ 1 mano leggera di
controllo alluminio & mica

+ 1 mano leggera di
controllo alluminio & mica



Appassimento tra le
mani: 20°C
60% umidità

20-30 min o fino ad
uniformità di essiccazione.

20-30 min o fino ad
uniformità di essiccazione.

Tempi di essiccazione: possono essere ridotti notevolmente con l'aiuto di soffiatori.

Essiccazione



Attendere che sia uniformemente essiccato prima di applicare il trasparente.

Per lavori a più tinte la base deve essere essiccata prima di mascherare.


Temperatura del metallo: 45°C – 30 minuti 60°C – 20

Carteggiatura



Riverniciare dopo:

Minimo 20 minuti a 20°C / 60% umidità
Massimo 36 ore. Dopo 36 ore, 1 mano di smalto deve essere applicata prima di passare il trasparente.



Riverniciare con:

Tutti i trasparenti PPG UHS

PULIZIA DELLE ATTREZZATURE

Dopo l'uso ripulire le attrezzature I diluenti da lavaggio.

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV



Questo prodotto non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva europea 2004/42 e pertanto non ha una classificazione di categoria per l'emissione di COV.
Questo prodotto può essere utilizzato da professionisti addetti al ritocco di veicoli a motore.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.

SALUTE E SICUREZZA



Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
DIREZIONE REFINISH
Via De Gasperi 17/19
20020 LAINATE (MI)
Tel: 02 931792.1
Fax: 02 931792.53

