

## Scheda Tecnica



### DELFLLEET F393

#### PRODOTTO

Primer di adesione esente da cromati	F393
Diluyente reattivo Delfleet	F365
Delfleet Diluyente lento	F371
Delfleet Diluyente normale	F372
Delfleet Diluyente rapido	F373

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Il Primer di adesione esente da cromati è un prodotto a medio spessore conforme alla normativa europea attualmente in vigore in materia di COV.

È stato studiato per assicurare una buona adesione su pannelli nuovi e per garantire l'adesione dei P.V. applicati successivamente.

Può essere utilizzato indistintamente su superfici ampie e ridotte e, all'occorrenza, anche in sistemi bagnato su bagnato.









È sempre necessario catalizzare il prodotto con l'apposito diluyente reattivo F365 prima dell'uso.

#### PRETRATTAMENTO DEL SUPPORTO

	<b>Preparare il supporto come segue:</b>	<b>CARTEGGIATURA</b>	<b>PULIZIA</b>
	Acciaio nuovo galvanizzato a caldo /a freddo/ acciaio vecchio	Sabbiatura	Il supporto da verniciare deve essere asciutto, pulito e privo di tracce di corrosione, grasso e agenti che possano impedire l'adesione.
	Acciaio vecchio	P180-240 a secco	Preparare adeguatamente i supporti con una combinazione di sgrassante D845 e detergente sgrassante D837 (o detergente D842 a basso COV).
	Alluminio	P280-320 a secco	
	Lamiera zincata Acciaio zincato	P180-240 a secco P240-320 a secco	
	Finiture in buone condizioni GRP	P180-240 a secco P320-400 a secco	



## PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

	<b>Selezionare il diluente in base alla temperatura di applicazione e alle dimensioni del veicolo</b>	F393 F365 F37*	2 Vol 1 Vol 0,5 Vol	Una volta miscelato, aspettare 20 minuti prima di utilizzare il prodotto
Vita utile a 20°C: 24 ore (* ) < 18°C: F373 (* ) 18°C -25°C: F372 (* ) > 25°C: F371				
	<b>Viscosità:</b>	<b>HVLP</b> 15-18 sec DIN4 / 20°C		<b>PRESSIONE</b> 15-18 sec DIN4 / 20°C
	<b>Impostazione aerografo:</b>	1,4-1,8 mm 2 bar in ingresso	0,85 - 1,1 mm 2 bar in ingresso Fluido 350-420 cc/min	
	<b>Numero di mani:</b>	2	2	
	<b>Appassimento a 20°C: Tra le mani  Prima della riverniciatura</b>	10 min Min. 15 min Max. 6 ore	10 min Min. 15 min Max. 6 ore	
<b>Essiccazione:</b> 	<b>Fuori polvere a 20°C: Essiccazione completa a 20°C</b>	<b>HVLP</b> 5-10 minuti 1 ora	<b>PRESSIONE</b> 5-10 minuti 1 ora	
<b>Spessore del film secco:</b>	<b>Minimo</b> <b>Massimo</b> <b>Resa teorica:</b>	15 µm 25µm 6-7m <sup>2</sup> /l	15 µm 25µm 6-7m <sup>2</sup> /l	
Resa teorica in m <sup>2</sup> /litro di prodotto pronto all'uso calcolando 20µm di spessore del film secco.				
	<b>Carteggiatura a umido:</b> se necessario P600-P800 <b>Carteggiatura a secco:</b> P320- P400			
	<b>Tempo prima della riverniciatura a 20°C:</b> Minimo 20 minuti Massimo 6 ore <b>Sovraverniciare con:</b> Fondi e smalti poliuretanic ed acrilici Delfleet. Smalti rapida essiccazione Delfleet			

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale.



---

## PRESTAZIONI E LIMITAZIONI

Questo prodotto è nato come promotore di adesione. Non usare come isolante.

Lo spessore del film secco non deve superare i 25µm.


---

## PULIZIA DELL'APPARECCHIATURA

Dopo l'uso pulire attentamente tutte le apparecchiature con solvente di pulizia o diluente.

---

## INFORMAZIONI IN MATERIA DI VOC



2004/42/IB  
(c) (780) 780

Il valore limite di COV ai sensi della normativa UE per questo prodotto (categoria: IIB.c) nella forma pronta all'uso è pari a 780g/litro massimo.

Il contenuto di COV nel prodotto pronto all'uso è di 780g/litro al massimo.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.

---

## SALUTE E SICUREZZA

**Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale** e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo:

[http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

**PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.**  
**DIREZIONE REFINISH**  
Via De Gasperi 17/19  
20020 LAINATE (MI)  
Tel: 02 931792.1  
Fax: 02 931792.53

