



Scheda prodotto

GRS Deltron D800

Trasparente

PRODOTTI

Deltron Trasparente	D800
Catalizzatori Deltron Medio Solido	D803, D841, D861, D864
Catalizzatori Deltron Standard	D802, D863
Diluenti Deltron	D808, D807, D812, D869
Diluyente per Deltron DG	D868
Deltron Acceleratore	D818

Per finiture opache, satinare e bucciate o per applicazione su substrati flessibili:

Deltron Matting Base	D759	per una finitura opaca o satinata
Deltron Plasticiser	D814	per elasticizzare i prodotti applicati su un substrato flessibile
Deltron Matt Flexibiliser	D819	per un aspetto più opaco o satinato su substrati flessibili
Deltron Texture Additive	D843	per creare un effetto 'camoscio' leggermente bucciato
Deltron Leather Grain Additive	D844	per un aspetto bucciato più pronunciato e a grana più grossa

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Deltron D800 è uno smalto bicomponente acrilico-uretanico a prestazioni elevate indicato per il ritocco e per la riverniciatura a spruzzo di auto e veicoli commerciali nell'ambito di cicli doppio strato.

Le prestazioni di Deltron D800 applicato con un ciclo di verniciatura raccomandato PPG sono pari o superiori ai requisiti di garanzia delle case automobilistiche e il ciclo Deltron GRS è stato omologato da numerosi OEM.

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Applicare sopra a una base opaca GRS Deltron pulita e priva di polvere (si consiglia di utilizzare uno strofinaccio antipolvere per rimuovere i residui di polvere dal film della base opaca).

APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione

1. Rapporto di miscelazione con Ciclo Standard

	<u>In volume</u>
D800	2 vol
D802	1 vol
Diluyente**	*1 vol

2. Rapporto di miscelazione con Ciclo MS

	<u>In volume</u>
D800	3 vol
Catalizzatore MS**	1 vol
Diluyente**	*1 vol

* Per alto spessore, utilizzare 0,5 vol.

** Scegliere il catalizzatore MS e il diluyente in base alla temperatura di applicazione.

SELEZIONE DI CATALIZZATORE E DILUENTE

<u>Temperatura</u>	<u>Catalizzatore MS</u>	<u>Diluyente</u>
Fino a 18°C	D803 Fast	D808
18°C - 25°C	D841 Medium	D807
Oltre 25°C	D861 Slow	D812

In condizioni straordinarie di temperatura e umidità (> 35°C / >70%) si raccomanda l'utilizzo del diluyente lento D869.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO MISCELATO

Vita utile a 20°C	6-8 ore	6 ore
Viscosità di applicazione a 20°C:	15 secondi DIN4	17 -18 secondi DIN4

IMPOSTAZIONE AEROGRAFO

Ugello 1,4 – 1,8 mm – Pressione secondo le raccomandazioni del fabbricante

NUMERO DI MANI

Con un catalizzatore STD, applicare 1 mano leggera seguita da 2 mani piene per uno spessore del film secco di 45 - 50 micron.

Con un catalizzatore MS applicare 1 mano media seguita da 1 mano piena per uno spessore del film secco di 55 - 60 micron.

APPASSIMENTO A 20°C

5 minuti tra le mani.

10 minuti prima dell'essiccazione in forno.

TEMPI DI ESSICCAZIONE **

Fuori polvere a 20°C	20 minuti con catalizzatore STD, 30 minuti con catalizzatore MS
Essiccazione completa a 20°C:	20 ore con STD o catalizzatore MS.
Essiccazione completa a 60°C*	30 minuti con STD o catalizzatore MS.
Essiccazione a infrarossi	10 - 15 minuti, in base alla tinta

* I tempi di essiccazione in forno si riferiscono alla temperatura del metallo indicata. E' necessario calcolare un tempo supplementare rispetto al programma d' essiccazione in forno per consentire al metallo di raggiungere la temperatura raccomandata

**I tempi di essiccazione possono essere ulteriormente ridotti utilizzando i sistemi accelerati GRS Deltron.

Sostituendo D863 al posto di D802, il tempo di fuori polvere sarà di 10 minuti, Essiccazione in forno a 60°C per 20 minuti. Aggiungendo 10g o 10 ml di D818 Acceleratore per ogni litro di vernice miscelata pronta per l'applicazione a spruzzo il tempo di fuori polvere si riduce a meno di 15 minuti con D802, o 5 minuti con D803. Utilizzando insieme D863 e D818 il tempo di fuori polvere si riduce a 5 minuti, con essiccazione completa in soli 15 minuti a 60°C. La vita utile è di 3 - 4 ore.

SOVRAVERNICIATURA / RIVERNICIATURA

Tempo di sovraverniciatura / riverniciatura – Con essiccazione forzata, dopo il raffreddamento, o dopo essiccazione ad aria a 20°C per 8 ore.

È essenziale la carteggiatura prima della riverniciatura per assicurare una buona adesione. Carteggiare con P800 (a umido) o P400 (a secco).


Sovraverniciare con – Qualsiasi fondo bicomponente PPG, smalti GRS Deltron o Envirobase.

PROCEDIMENTO DI RITOCCHO

- Applicare GRS Deltron 800 come sopra indicato.
- Lasciare appassire per 10 minuti a 20°C dopo la seconda mano completa.
- Un'adeguata quantità di tinta D800 attivata e diluita dovrebbe essere ulteriormente diluita con GRS Deltron DG Fade Out Thinner D868 in rapporto di 1:3 (1 parte di tinta pastello attivata su 3 parti di D868)
- Applicare la miscela 1:3 sull'area da ritoccare, utilizzando un aerografo a pressione ridotta per minimizzare l'overspray; applicare a spruzzo dall'esterno dell'area da ritoccare verso l'interno, coprendo un'area che vada oltre il bordo dell'applicazione iniziale.
- Dopo l'essiccazione forzata o a infrarossi, levigare i bordi del ritocco.

Caratteristiche tecniche


GRS Deltron Trasparente D800



Miscelazione in volume

Con Catalizzatore STD - 2:1:0,5 o 2:1:1

Con Catalizzatore MS - 3:1:0,5 o 3:1:1



Vita utile a 20°C 6 - 8 ore con D802, D803 o D841

Vita utile a 20°C 3 - 4 ore con D864 o D863


Selezione di catalizzatore / diluente

Fino a 18°C D803 Catalizzatore MS Rapido
D808 – Diluente Rapido

18 - 25°C D841 Catalizzatore MS
D807 Diluente

Oltre 25°C D861 Catalizzatore MS
D812 Diluente Lento


In condizioni straordinarie di temperatura e umidità (sopra i 35°C o il 70% di umidità relativa) si raccomanda l'utilizzo di Diluente Molto Lento D869.



Viscosità di applicazione

15 secondi DIN4 con catalizzatori STD

17 – 18 secondi DIN4 con catalizzatori MS



Dimensioni aerografo


punta per fluidi 1,4 -1,8 mm



Numero di mani:

1 mano leggera seguita da 2 mani complete con catalizzatori NS

1 mano media seguita da 1 mano completa con catalizzatori MS



Tempi di essiccazione

Fuori polvere - 20 minuti con catalizzatori STD, 30 minuti con catalizzatori MS

Essiccazione completa a 20°C -20 ore

Essiccazione completa a 60°C - 30 minuti (si può ridurre con l'uso di Cicli accelerati)

SMALTI OPACHI, SATINATI E BUCCIATI VERNICIATURA DI SUBSTRATI FLESSIBILI

Per ottenere una finitura opaca, semiopaca (satinata) o bucciata con Deltron D800 Clear, è necessario aggiungere alla miscela additivi opacizzanti, elasticizzanti o buccianti. Sono necessari additivi anche per l'applicazione di smalti D800 su un substrato flessibile (in particolare sulle plastiche). Gli additivi devono essere utilizzati sulla base di corretti rapporti di miscelazione in peso e in volume in conformità a quanto indicato nelle microfiche o nelle seguenti tabelle.

Nota: I substrati **RIGIDI** comprendono tutti i metalli, la fibra di vetro e il GRP
I substrati **FLESSIBILI** comprendono tutti i tipi di plastica ad eccezione del GRP

<u>Substrato</u>	<u>Aspetto</u>	<u>D800</u>	<u>D759</u>	<u>D843</u>	<u>D844</u>	<u>D814</u>	<u>D819</u>	<u>Catalizza tore MS</u>	<u>Diluyente Deltron</u>
RIGIDO	Lucido	3 vol	-	-	-	-	-	1 vol	1 vol
	Satinato	3 vol	1,5 vol	-	-	-	-	1,5 vol	1 vol
	Opaco	3 vol	3 vol	-	-	-	-	1,5 vol	2 vol
	Opaco	3 vol	-	3 vol	-	-	-	1,5 vol	2 vol
	Bucciato Effetto finta pelle	3 vol	-	-	1,5 vol	-	-	1,5 vol	1 vol
FLESSIBILE	Lucido	3 vol	-	-	-	1 vol	-	2 vol	-
	Satinato	4 vol	2 vol	-	-	-	2 vol	3,5 vol	0,5 vol
	Opaco	4 vol	4 vol	-	-	-	2 vol	3,5 vol	1,5 vol
	Opaco	4 vol	-	4 vol	-	-	2 vol	3,5 vol	1,5 vol
	Bucciato Effetto finta pelle	4 vol	-	-	2 vol	-	2 vol	3,5 vol	0,5 vo

LUCIDATURA



Cottura a bassa temperatura o essiccazione forzata a infrarossi: Almeno 1 ora
dopo il raffreddamento

Essiccazione ad aria a 20°C :

Almeno 20 ore dopo l'applicazione

PULIZIA DELL'APPARECCHIATURA

Dopo l'uso pulire attentamente tutte le apparecchiature con solvente di pulizia o diluente.

SALUTE E SICUREZZA

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE



Le informazioni contenute in questa scheda sono fornite a scopo puramente indicativo. Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesione personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica, alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20°C. Lo spessore del film di verniciatura,

l'umidità e la temperatura della carrozzeria possono alterare i tempi d'essiccazione.

Le Schede Tecniche e di Sicurezza sono disponibili anche su:

[http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.

Via A. De Gasperi 17/19

20020 Lainate - Milano

Tel: 02-93179201

Fax: 02-93179251

