



DELFLEET

OPACIZZANTE PER SMALTO MONOCOMPONENTE

F385

PRODOTTI

Opacizzante Delfleet per smalti monocomponente F385
Delfleet QD o altri smalti Delfleet monocomponente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'agente opacizzante Delfleet per smalti monocomponente F385 è specificamente studiato per ridurre il grado di brillantezza in tutti gli smalti monocomponente, quali ad esempio il Delfleet QD. Consente di ottenere con facilità la normale finitura opaca.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto per i dettagli sulla preparazione.

GUIDA ALL'APPLICAZIONE



Rapporto di
miscelazione:

SEMI-OPACO
(brillantezza del 30%)

Delfleet QD*	4 vol
F385	1 vol
Diluyente F372	1 vol


* Gli altri smalti Delfleet monocomponente possono essere usati nelle stesse proporzioni per ottenere una finitura con brillantezza del 30%. Riducendo progressivamente la quantità di F385, si aumenta il livello di brillantezza.



Agitazione:

Subito dopo la preparazione, la vernice miscelata deve essere agitata, manualmente o con l'apposito agitatore. Per volumi superiori a 3 litri, l'agitazione manuale non è abbastanza efficace: utilizzare l'agitatore.

GUIDA ALL'APPLICAZIONE (segue)



Viscosità di applicazione:	16-18 sec DIN4/20°C
Ugello:	1,4-1,6 mm
Pressione di spruzzatura:	3,5-4,5 bar
Numero di mani:	2-3
Appassimento a 20°C tra le mani:	10-15 minuti
Tempi di essiccazione:	Vedere la scheda tecnica dello smalto.

PRESTAZIONI E LIMITAZIONI

L'opacizzante Delfleet per smalto monocomponente F385 può essere utilizzato anche nel trasparente bicomponente F390.

Rapporto di miscelazione: 1 vol trasparente + 1 vol F385 + 0,5 vol catalizzatore F361 + 0,5 vol diluente F372.

Il suo impiego nel trasparente bicomponente richiede tuttavia maggiore destrezza nell'applicazione: si consiglia pertanto un test di pre-spruzzatura.

L'uso di agenti opacizzanti riduce la durata degli smalti.

SALUTE E SICUREZZA

Per tutti i dettagli sulla salute e sulla sicurezza e sulle norme di stoccaggio, consultare le schede di sicurezza.

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo. Chiunque faccia uso del prodotto senza prima averne accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo lo fa a proprio rischio e pertanto PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza) derivanti da un simile uso. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti. I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20°C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità, e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.



PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
DIREZIONE REFINISH

Via A. De Gasperi, 17/19 - 20020 Lainate Mi - Italia
 Tel. (02) 9317921 - Fax (02) 93179253