

## Produktinformasjon

### DELFLEET F3140

#### PRODUKT

Delfleet basefargebindemiddel F3140

Delfleet medium tynner F372



Delfleet hurtig tynner F373

#### PRODUKTBESKRIVELSE







Delfleet F3140 er en hurtigtørkende basefarge som gjør det mulig å påføre kompliserte firmafarger i flere farger på kort tid.

Når den brukes sammen med en Delfleet klarlakk, gir den et meget konkurransedyktig system som er spesielt beregnet på markedet for kommersielle kjøretøy.

#### FORBEHANDLING AV UNDERLAG

	<p><b>Klargjør underlaget som følger:</b></p> <p>Produktet kan påføres følgende: Delfleet wash primere Delfleet epoxyprimere Delfleet 2K primere</p> <p>Les om klargjøring av primeren på det tilhørende databladet</p>	<p><b>RENGJØRING</b></p> <p>Underlaget som skal lakeres må være tørt, rent, uten korrosjon, fett og forslippmidler.</p> <p>Underlaget skal klargjøres grundig med en kombinasjon av D845 avfetter og D837 Spirit Wipe (eller D842 lav-VOC-rengjører).</p>
	<p>Sunn gammel lakk: P360 tørrsliping Sunn ny lakk: Fin/ultrafin Scotch-Brite</p> <p>F3112 må ikke påføres: Termoplastisk akryl Syntetisk lakk Nitrocelluloselakk</p>	

## KLARGJØRING OG PÅFØRING

	<p style="text-align: center;"><b>HVLP / trykk</b> Etter mengde</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>F3140</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>F37*</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>			F3140	1	F37*	1
F3140	1						
F37*	1						
<p>Potlife ved 20 °C: <b>Ubegrenset</b>      Standard tynner: F373      Tynner, store områder: F372</p>							
	Viskositet:	<p style="text-align: center;"><b>HVLP</b> 14-17 sek. DIN4/20 °C</p>	<p style="text-align: center;"><b>TRYKK</b> 14-17 sek. DIN4/20 °C</p>				
	Oppsett av pistol:	1,4-1,8 mm 2 bar inngangstrykk	0,85.-1,1 mm. 2 bar inngangstrykk Væske 280-320 cm <sup>3</sup> /min				
	Antall lag:	2	2				
	Avlufting/20 °C: Mellom lagene Før maskering	10 min. 40 min.	10 min. 40 min.				
Tørketid: 	20°C: Minimum overlakkingstid Maksimum overlakkingstid	<p style="text-align: center;"><b>HVLP</b></p> 20 min. 48 timer	<p style="text-align: center;"><b>TRYKK</b></p> 20 min. 48 timer				
Tørr lagtykkelse:	Minimum Maksimum Teoretisk dekkevne:	15 µm 25 µm 4-7 m <sup>2</sup> /l	15 µm 25 µm 4-7 m <sup>2</sup> /l				
<p style="text-align: center;">Teoretisk dekkevne ved 100 % overføringseffektivitet og angitt lakkykkelse.</p>							

## REGLER OG BEGRENSNINGER

Anbefalt maksimal lagtykkelse må ikke overskrides.

De fleste basefarger har høy dekkevne, men dekkevnen til noen kan forbedres ved hjelp av en passende tonet Delfleet primer.

**Det anbefales å lakkere basefargen med enten Delfleet F3460 eller Delfleet F390**

Hvis den står natten over, skal overflaten tørkes av med en tack-rag før påføring av klarlakk.

## RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk må alt utstyr rengjøres nøye med rengjøringsmiddel eller tynner.

---

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

**Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering** og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: [http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

**PPG Scandinavia**  
Tigervej 37  
4600 Køge  
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66  
Fax: +45 43 43 81 88