

Produktinformasjon



DEL FLEET A600

PRODUKT

Delfleet CT WB aktivator

A600

PRODUKT BESKRIVELSE

Delfleet CT WB aktivator er utviklet for å muliggjøre effektive Multi-stripe prosesser ved å forbedre overflatens motstandsevne.

Når aktivatoren tilsettes Envirobase T4** i anbefalt forhold, er VOC-innholdet i bruksklar form fortsatt VOC-godkjent (under 420 g/l).

FORBEHANDLING AV UNDERLAG

	Se databladet for den relevante topplakken for å få mer informasjon om forbehandling av underlag.
--	---



KLARGJØRING OG PÅFØRING

Klargjøring:



ENVIROBASE 100 deler
A 600 30 deler
Vann 0-30 % vol.

Alle blandede farger må røres godt om før bruk.

Bruk lakkfiltre i nylon som er spesielt beregnet for vannfortynnbare produkter.

Potlife ved 20 °C: Uaktivert – 28 dager

Aktivert – 48 timer



Viskositet:

HVLP/lav-VOC

15-18 sek. DIN4/20 °C

Trykk

15-18 sek. DIN4/20 °C



Oppsett av pistol:

1,4-1,8 mm

0,85-1,0 mm

2 bar inngangstrykk

2 bar inngangstrykk

Væske 280 - 320 cm³/min




Antall lag:

2-3

2-3

+ 1 kontrollag for metallic
og mica

+ 1 kontrollag for metallic
og mica



Avlufting mellom
lagene: 20 °C/60 %
fuktighet

20-30 min. eller til jevnt tørt

20-30 min. eller til jevnt tørt

Tørketid:

Tørketiden kan reduseres kraftig med vifter og/eller ovnstørking



Vent til overflaten er jevnt tørr før du påfører klarlakk.

Ved påføring av flere farger anbefales det å ovnstørke overflaten før maskering.

Metalltemperatur: 45 °C – 30 min. 60 °C – 20 min.

Sliping:



Overlakkerings-
tid ved 20 °C:
(60 % fuktighet)

Min. 20 minutter

Maks 36 timer

Etter 36 timer må det påføres 1 lag basefarge før det påføres klarlakk.



Overlakkeres
med:

F3460 – Delfleet UHS klarlakk



RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk må alt utstyr rengjøres nøye med rengjøringsmiddel eller tynner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88

