

## Produktinformasjon

### DELFLREET F382 – F383

#### PRODUKT

Delfleet strukturadditiv grov	F382	Delfleet PU matt farge	
Delfleet strukturadditiv	F383	Delfleet QD farge	
Delfleet 350 farge		Delfleet tynner	F372
Delfleet 280 farge			

#### PRODUKTBESKRIVELSE


Delfleet strukturadditiv og grov strukturadditiv er beregnet for å sikre at produkter kan dekke mindre feil i underlaget og i tillegg gi motstandsdyktighet overfor steinsprut og riper. De bør kun brukes sammen med et konvensjonelt sprøytesystem.





Delfleet strukturadditiv grov er spesielt beregnet for bruk på plast og til interiøret på varebiler.

#### FORBEHANDLING AV UNDERLAG

	Les om klargjøring i databladet for den valgte topplakken.
--	--

#### KLARGJØRING OG PÅFØRING

	<b>KONVENsjONELL</b>	
	1. Bland den valgte topplakken med en egnet herder (les nærmere på databladet for topplakken). 2. Bruk den aktiverte blandingen som følger:	
	<b>F382 STRUKTURADDITIV GROV</b>	<b>F383 STRUKTURADDITIV</b>
	280 / 350                      5 vol	Topplakk:                      3 vol
	F382                                1 vol	F383                                1 vol
	eller:	
	PU matt / QD:                      4 vol	
	F382                                1 vol	
<b>Potlife ved 20 °C:</b>	Se databladet for den valgte topplakken.	

		F382 STRUKTUR- ADDITIV GROV	STRUKTURADDITIV F383	
	Tynningsforhold	KONVENSJONELL  Blandet farge/ additiv: Tynning ikke nødvendig	KONVENSJONELL  <b>Trinn 1</b>  Blandet farge/ additiv: 3 vol F372 1 vol	KONVENSJONELL  <b>Trinn 2</b>  Blandet farge/ additiv: Tynning ikke nødvendig
	<b>Oppsett av pistol:</b>  <b>Sprøytetrykk:</b>	1,7-1,9 mm  3,5-4,5 bar	1,5-1,7 mm	2,5 mm  1-1,5 bar
	<b>Antall lag:</b>	1 hurtig, 2 normale	2 normale	2-3
	<b>Avlufting/20 °C:</b>	30 minutter	30 minutter	30 minutter

## REGLER OG BEGRENSNINGER

Lakkens endelige utseende kan justeres etter behov ved å justere anvendt trykk og det påførte antall lag.

## RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk må alt utstyr rengjøres nøye med rengjøringsmiddel eller tynner.

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: [http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Scandinavia  
Tigervej 37  
4600 Køge  
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66  
Fax: +45 43 43 81 88