

# Produktinformasjon

## DELFLREET F385

### PRODUKT

Delfleet matteringsmiddel til 1K topplakk F385



Delfleet QD eller annen Delfleet 1K topplakk





### PRODUKTBESKRIVELSE

Delfleet matteringsmiddel til 1K topplakk F385 er spesielt beregnet på å redusere glansen i alle 1K topplakker, som Delfleet QD.

Det er enkelt å oppnå standard matt finish.

### KLARGJØRING OG PÅFØRING

	<b>Blandingsforhold:</b>	<b>HALVMATT (30 % GLANS)</b>  Delfleet QD* 4 vol F385 1 vol Tynner F372 1 vol  * Andre 1K Delfleet topplakker kan brukes i samme forhold for å oppnå en glansfinish på 30 %. Glansen økes ved å gradvis redusere mengden av F385.
	<b>Omrøring:</b>	Den blandede lakken må røres om eller ristes straks etter klargjøring. Ved mengder på over 3 liter er omrøring ikke effektivt nok – her må det brukes en ristemaskin.

	<b>Sprøyteviskositet ved 20 °C:</b> <b>Oppsett av pistol:</b>	16 - 18 sek. DIN4 1,4-1.6 mm
	<b>Sprøytetrykk:</b> <b>Antall lag:</b>	3,5-4,5 bar 2-3 lag
	<b>Avlufting/20 °C:</b> <b>Mellom lagene</b>	10–15 minutter
	<b>Tørketid:</b>	Se databladet for den relevante topplakken

## REGLER OG BEGRENSNINGER

Delfleet matteringsmiddel til 1K topplakk F385 kan også brukes sammen med 2K klarlakk F390.  
Blandingsforhold: 1 vol klarlakk + 1 vol F385 + 0,5 vol herder F361 + 0,5 vol tynner F372.  
Det krever imidlertid større ferdigheter å bruke den i 2K klarlakk, og det anbefales å lage et testpanel.

Topplakkenes holdbarhet reduseres ved bruk av matteringsmidler.

## RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk må alt utstyr rengjøres nøye med rengjøringsmiddel eller tynner.

---

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

**Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering** og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: [http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Scandinavia  
Tigervej 37  
4600 Køge  
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66  
Fax: +45 43 43 81 88