

Produktinformasjon



DELFLEET F398

PRODUKT



Delfleet 2K sealer	F398
Delfleet UHS herder ekstra	F3276
Delfleet UHS herder medium	F3278
Delfleet UHS herder hurtig	F3279
Delfleet langsom tynner	F371
Delfleet tynner	F372
Delfleet hurtig tynner	F373

PRODUKTBESKRIVELSE

Delfleet 2K sealer gir et hurtig reparasjonssystem til verksteder som ønsker å spare på arbeidsutgiftene ved å tilby en non-sanding vedheftsremmende film som direkte kan påføres topplakken.









Den oppfyller gjeldende europeiske VOC-lovgivning om et VOC-innhold på under 540 g/l.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG

	<p>Klargjør underlaget som følger: Underlag</p> <p>Sunn OE eller eksisterende lakk rengjøres nøye. Områder som er spesielt utsatt for stensprut – skarpe kanter, hjulbuer for eksempel, får økt vedheft hvis de slipes med en scotchbrite. Andre underlag. Underlaget bør slipes med P280-320 tørt eller P400-500 vått. Områder som det er vanskelig å komme til bør slipes med en scotchbrite</p>	<p>RENGJØRING</p> <p>Underlaget som skal lakeres må være tørt, rent, uten korrosjon, fett og formilipmidler.</p> <p>Underlaget skal klargjøres grundig med en kombinasjon av D845 avfetter og D837 Spirit Wipe (eller D842 lav-VOC-rengjørere).</p>
	<p>Alt blottlagt, bart metall skal flekkprimes med Delfleet primer F393.</p>	



KLARGJØRING OG PÅFØRING

	HVLP / trykk Etter mengde		
		F398 6 F3276/78/79 1 F37* 1.5	
Potlife ved 20 °C: 2 timer		F371 < 18 °C	F372 18-25 °C F373 > 25 °C
	Viskositet:	HVLP 22-27 sek. DIN4/20 °C	TRYKK 22-27 sek. DIN4/20 °C
	Oppsett av pistol:	1,4-1,8 mm 2 bar inngangstrykk	0,85-1,1 mm 2 bar inngangstrykk Væske 380-420 cm ³ /min
	Antall lag:	2	2
	Avlufting/20 °C: Mellom lagene Før ovnstørking Før overlakking	10 min. 15 min. 15-20 min.	10 min. 15 min. 15-20 min.
Tørketid: 	Støvtørr/20 °C: 20 °C gjennomtørr 60 °C ovnstørking (metalltemp.)	HVLP 10 min. Over natten 40 min.	TRYKK 10 min. Over natten 40 min.
Tørr lagtykkelse:	Minimum Maksimum Teoretisk dekkevne:	30 µm 50 µm 10 m ² /	30 µm 50 µm 10 m ² /
Teoretisk dekkevne ved 100 % overføringseffektivitet og angitt lakkykkelse.			
	Sliping ikke nødvendig.		
	Overlakkeres med: Ethvert Delfleet 2K topplakksystem.		



--	--

REGLER OG BEGRENSNINGER

Dette produktet er ikke beregnet for påføring direkte på metall.

For å gi et farget bindelag kan dette produktet tones med opptil 5 % Delfleet tonefarge før det aktiveres på normalt vis.

Topplakken skal påføres innen 24 timer. I motsatt fall skal det tørrslipes lett med P320-400.

RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk må alt utstyr rengjøres nøye med rengjøringsmiddel eller tynner.

EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.c) i bruksklar form er maks. 540 g/l VOC.

VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 540 g/l. Avhengig av den valgte fremgangsmåten kan produktets faktiske VOC-innhold være lavere enn kravet i EU-direktivet.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88

