



AUTO REFINISH

Produktinformasjon

ENVIROBASE EXPRESS

Envirobase farge
T494 deionisert vann

SYSTEMBESKRIVELSE

Envirobase Express er det systemet som brukes når verkstedet har behov for høy produktivitet. Det omfatter akselerert varmluftsventilasjon over lakkfilmen under avlufting.

Systemet øker kabintemperaturen til mellom 40-45°C under avluftingen av Envirobase, og reduserer dermed luftfuktigheten med ca. 50%. Dette systemet har en annen påføringsprosess enn den normale påføringen av Envirobase.

Bruk av Envirobase Express-systemet reduserer tørketidene betydelig, noe som gir gode tidsbesparelser.

Bruk dette bladet sammen med databladet for Envirobase.

PÅFØRING, AVLUFTING OG TØR KING



Dyse: 1,2 – 1,3 mm

Antall lag: Vått-i-vått
2 våde lag
Tørre 5 min
1 kontroll lag påføringstrykk 1.5-1.6



Avlufting: Bruk Envirobase Express ventilasjon og oppvarming i 6 - 7 minutter

- Kontrollag Påfør et kontrollag på metallic/mica-farger

- Før klarlakk: Min. 10 minutter

Tykkelse på helt tørt lag: 10 - 20 µm

Dette produktet er utelukkende beregnet til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt tap eller skader (med unntak av dødsfall og personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20°C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.



PPG Industries Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Danmark

Tlf: 800 100 37

Fax: +45 43 43 92 11

e-mail: ppgscandinavia@ppg.com