



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



April 2007

Produktinformasjon



KORROSJONSSEALER

Korrosjonssealer







SPH6001

PRODUKTBESKRIVELSE

Korrosjonssealer SPH6001 brukes som en del av en prosess for å reparere panelkanter som påvirkes av korrosjon i mindre omfang. Den prosessen som beskrives her, må følges av etterfølgende påføring av PPG epoksyprimer SPU2007A

Korrosjonssealer SPH6001 selges som en del av et sett: PPG DKIT-2000

RETNINGSLINJER FOR PROSESSEN

	For informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsanbefalinger, se produktets sikkerhetsdatablad.
	Fjern rust og rengjør reparasjonsområdet, slik at underlaget er fritt for rust og fett.
	Påfør SPH6001 korrosjonssealer på reparasjonsområdet.
	La overflaten tørke i 15-20 minutter ved 20 °C.
	Tørk av resterende korrosjonssealer med f.eks. en akryltynner. Fortsett med vannfortynnbar epoksyprimer SPU2007A.
	Den tomme korrosjonssealer-tuben må fjernes som farlig avfall.

FJERNING AV AVFALL

Den tomme korrosjonssealer-tuben må fjernes som farlig avfall.

VOC-INFORMASJON

Dette produktet hører ikke inn under EU-direktiv 2004/42, og er derfor ikke klassifisert i noen VOC-produktkategori.
Produktet kan brukes av profesjonelle bilreparatører.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
Danmark



Tlf.: +45 43 43 65 66
Faks: +45 43 43 81 88

