



GLOBAL REFINISH  
SYSTEM



November 2008 (update november 2015)

---

# Productinformatie

---

## HARLEQUIN

Basecoat Colour

*DH987 Cyan - Purple*

*DH988 Silver - Green*

*DH989 Green - Purple*

*DH990 Blue - Red*

*DH991 Magenta -Gold*

*DH993 Purple - Orange*

*DH994 Gold - Silver*

*DH995 Red - Gold*

---

## PRODUCTBESCHRIJVING

Harlequin Basecoat kleuren bevatten unieke meerlaagse schilvers waardoor de lak bij verschillende invalshoeken van kleur verandert. Welke tint zichtbaar is, is afhankelijk van de invalshoek en hoeveelheid licht.

De kleuren die hierboven aangegeven worden zijn zichtbaar bij een hoek tussen ongeveer 90° en 45°.

Deze kleuren zijn volledig geschikt voor PPG Global Refinish System productlijn en kunnen gebruikt worden als G.R.S. Basecoats.

---

## VOORBEREIDING EN ONDERGROND



De ondergrond goed ontvetten met een geschikt PPG reinigingsmiddel. Breng Harlequin aan op goed voorbehandelde oppervlakken. Het gebruik van een 2K primer wordt sterk aanbevolen. Hierna zorgvuldig schuren. Eindigen met P500 (droog) of P1000 (nat). De oppervlakte voor het aanbrengen van de kleur, grondig reinigen.



Verwijder resten en laat goed drogen. Hierna opnieuw reinigen met een geschikt PPG reinigingsmiddel. Zie PDS RLD63 DELTRON® Cleaners. Gebruik een kleefdoek.

## MENGVERHOUDING

Let op: Dit product kan tijdens het transport uitzakken. Daarom zorgvuldig met de hand roeren voordat de verdunner wordt toegevoegd!





Mengverhouding met BC kleuren.

	Op hoeveelheid
BC Colour	1 deel
Thinner*	1 deel

## APPLICATIE

Let op: Na verdunnen minimaal 2 minuten handmatig roeren.





**Drielaagsmenging** – Harlequin kleuren kunnen ‘versneden’ en als tussenlaag toegepast worden.

	<p>Door te mengen met D895 kan meer transparantie bereikt worden bij gebruik van een grondlak zoals zwart, wit enz. gebruikt wordt. Voor het juiste effect kan D895 kan in elke gewenste hoeveelheid gebruikt worden. (bijv. 100 delen D895 : 1 deel Harlequin kleur)</p> <p>D841 verharder moet zowel in de grondlak en tussenlaag toegevoegd worden. Verhouding: 5% D841 t.o.v. de verdunde kleur.</p> <p>De keuze van verdunner is afhankelijk van de applicatietemperatuur.</p>
	<p><i>Potlife:</i></p> <p>Standaard menging: Geen beperking. (voor gebruik goed roeren)</p> <p>Drie-laags menging: Met D841 is de potlife 1 uur.</p>
	<p><i>Spuitpistoolinstelling</i></p> <p>1.3 mm – 1.5 mm spuittip. Zie voor de juiste instelling de handleiding van de fabrikant.</p> <p><i>Aantal lagen</i></p> <p>2 – 3 tot dekkraft is bereikt. (Breng een controle laag nat-in-nat aan.)</p> <p><i>Laagdikte</i></p> <p>25 micron. Bij een drie-laags verwerking zoveel als nodig is om de juiste kleur te verkrijgen.</p>
	<p><i>Uitdampen</i></p> <p>5 – 10 minuten tussen de lagen.</p>
	<p><i>Droogtijden bij 20°C</i></p> <p>Voor het aanbrengen van blanke lak: Minimaal 15 minuten. Maximaal 24 uur.</p> <p><i>Blanke lak</i></p> <p>Elk PPG blanke laksysteem is geschikt.</p>

# Global at a Glance

# Harlequin BC

## GRS *Deltron* Basecoat Harlequin Colours



### Menging op volume

**Met verdunner -** 1 : 1

**Met verharder en verdunner** - 5% verharder toevoegen aan de lak.  
Hierna 1 : 1 verdunnen

**Potlife bij 20°C** Onbeperkt, verdunnen als gebruikelijk  
1 uur als verharder is toegevoegd.

**Keuze van verdunner**

Tot 18°C	D808 – snelle verdunner
18 - 25°C	D807 - verdunner
Boven 25°C	D812 – langzame verdunner

In uitzonderlijke temperatuurs- en vochtomstandigheden (boven 35°C of 70% RH) D869 Very Slow thinner gebruiken.

**Applicatieviscositeit** 15 sec. DIN4 met NS verharders.

**Spuitpistoolinstelling** 1.3 - 1.5 mm spuittip.

**Aantal lagen** 2 - 3 volle lagen tot dekking is bereikt.  
(Breng bij metallic en mica kleuren een controle laat nat-in-nat aan.)

**Droogtijden** 15 minuten bij 20°C vóór applicatie van de  
blanke lak.

Maximaal 24 uur voor applicatie van blanke lak

**Overspuiten** GRS *Deltron* Basecoat kleuren kunnen  
overgelakt worden met elke PPG 2K  
blanke lak.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

---

## BELANGRIJK

1. Gewone of exotische aflakken zijn uitgesloten van de Global Paint Performance Garantieregeling.
2. Zie voor verdere informatie PDS RLD02 - GRS *Deltron* Basecoat.



## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

**Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik** en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheid en veiligheidsinformatie, zie Material Safety Data Sheet, beschikbaar op [www.ppgrefinish.com](http://www.ppgrefinish.com)

### INFORMATIE?

[infobenelux@ppg.com](mailto:infobenelux@ppg.com)

*The PPG logo, Envirobase, Deltron and Delfleet* are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc. Copyright © 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.  
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.  
Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.

