



AUTO REFINISH

RLD166V

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



2008-07-28

Deltron D899

Dodatek - Antysilikon

PRODUKT	OPIS
D899	Deltron Dodatek - Antysilikon
OPIS PRODUKTU	
<p>Antysilikon D899 to produkt dodatkowy, stworzony specjalnie, aby pomóc w usuwaniu problemów z „rybimi oczkami” w lakierze, których powstawanie jest związane z obecnością w powietrzu lub instalacji powietrznej silikonu lub tłuszczu.</p> <p>UWAGA! Jeżeli ten problem występuje w warsztacie, przed wszystkim sprawdź i usuń jego przyczynę. Użycie Antysilikonu D899 jest ostatecznością.</p>	
PRZYGOTOWANIE PREPARATU	
	D899 jest dostarczany w stanie gotowym do użycia.
	Dodaj 15 ml D899 na litr gotowej do aplikacji mieszanki lakieru Deltron DG.
	Antysilikon powinien być dodany po aktywacji lakieru a przed jego rozcieńczeniem, aby upewnić się, że poziom emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO) dla produktu gotowego do użycia nie został przekroczony.
Następnie dodaj rozcieńczalnika w proporcji podanej we właściwej karcie technicznej lakieru Deltron DG.	
WSKAZÓWKI I OGRANICZENIA	
	Nie dodawać D899 do podkładów Deltron, lakierów rozcieńczalnikowych Deltron BC i lakierów wodorozcieńczalnych Envirobase™.
	Przekroczenie zalecanej ilości D899 w mieszance skutkuje powstaniem efektu „siadania” powłoki lakieru.
CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA	
	Po pracy dokładnie umyj pistolet i narzędzia stosując płyn czyszczący lub rozcieńczalnik.

Karta Techniczna Produktu



LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Ten produkt nie podlega restrykcjom prawa w zakresie ograniczenia emisji Lotnych Związków Organicznych. W związku z powyższym, nie jest wymagana klasyfikacja emisji LZO dla tego produktu. Produkt może być używany wyłącznie w procesie renowacji samochodów.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO**BEZWZGLĘDNIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU. PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.**

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie),
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice,
Polska
Telefon: +48 22 753 30 10
Faks: +48 22 753 30 13

